



SOTIN Chống thấm siêu Việt

ĐỘ BỀN 20 NĂM

CT04 - SIÊU CHỐNG THẤM

1 GIỚI THIỆU

CT04 - SIÊU CHỐNG THẤM gốc dầu là chất chống thấm gốc dầu thẩm thấu sâu vào bên trong vật liệu. Công nghệ Nano hiện đại nhất từ Châu Âu giúp CT04 chống thấm thuận và ngược tuyệt đối. Không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, không bị suy giảm bởi thời gian. Độ bền 20 năm. CT04 phòng và chống rêu mốc hiệu quả, làm cho tường luôn khô ráo.

2 THÀNH PHẦN

Dầu, Nano kỵ nước, phụ gia chống thấm, phụ gia chống rêu mốc và nhiều chất trợ khác.



3 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Màu sắc: Trong, hơi ánh tím
- Dạng: Lỏng
- Chiều dày lớp thẩm thấu: 3-5 mm
- Thời gian khô: Khô bề mặt: 30 phút
- Khô hoàn toàn: 2 giờ
- Dễ cháy
- Độ xuyên nước sau 72h: không thấm



CT04 - SIÊU CHỐNG THẤM

4 ỨNG DỤNG

- Chống thấm rất tốt trên các bề mặt: Bê tông, cầu, đường, sơn, bột bả, tường xây, gạch, ngói, đá,...
- Các hạng mục cần chống thấm ngược mức độ trung bình: tường 2 nhà sát nhau, vách tảng hầm, vách thang máy,...

5 ĐÓNG GÓI - BẢO QUẢN

- Đóng gói trong thùng 18L, lon 5L và lọ 1L
- Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Đỗ xa nguồn lửa hoặc nơi có nhiệt độ cao.
- Sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

6 THI CÔNG

- Chuẩn bị: Bề mặt cần chống thấm phải được vệ sinh sạch sẽ, không có bụi bẩn, rêu mốc. Độ ẩm vật liệu tối đa 16% để có thể hút được CT04 vào trong vật liệu đó.
- Dùng máy phun, bình phun, con lõi lăn hoặc chổi quét để phủ lớp chống thấm lên vật liệu. Có thể lăn từ 1-2 lần tùy theo yêu cầu cần chống thấm, mỗi lần cách nhau 2h.
- Không được trộn thêm bất cứ loại gì khác. Dùng xong nếu chưa hết nên đậy nắp thật kín để lần khác sử dụng tiếp.

7 ĐỊNH MỨC

- 6 - 8 m²/L trên bề mặt cầu, bê tông.
- 8 - 10 m²/L trên bề mặt tường xây.
- 12 - 15 m²/L trên gạch đá.

