



## KEO DÁN GẠCH - ĐÁ CHỐNG THẤM

Kéo dán gạch - đá chống thấm SOTIN là một bước phát triển vượt bậc về công nghệ vật liệu tại Việt Nam. Khi trộn với nước sẽ tạo ra một loại keo dán siêu bám dính, gắn gạch - đá với nền thành một khối vững chắc, chống thấm tuyệt đối, bảo vệ bê tông, nâng cao tuổi thọ cho công trình.


### 1. Thành phần:

Xi măng cường độ cao, cốt liệu lọc, phụ gia bám dính, phụ gia chống thấm và nhiều chất trợ khác.



### 4. Ưu điểm

Siêu bám dính  
Chống thấm tuyệt đối  
Gạch - đá không bị bong tróc, rơi rụng  
Bảo vệ bê tông khỏi bị thấm  
Thi công dễ dàng  
50 năm vẫn gắn kết và chống thấm



### 2. Đặc tính kỹ thuật

Theo TCVN 7899-2008 và 14 TCN 80-2001  
Dạng: Bột khô  
Cường độ bám dính sau 28 ngày:  $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$   
Cường độ bám dính khi ngâm nước:  $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$   
Cường độ bám dính khi lão hoá:  $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$   
Độ trượt: 0.2 mm  
Thời gian mở: 30 phút  
Chống thấm: Đạt

### 3. Đóng gói - Bảo quản

Đóng trong bao 3 lớp: 25kg  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát  
Nên dùng trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

### 5. Thi công

Vệ sinh bề mặt cần dán sao cho sạch bụi bẩn và dầu mỡ.  
Hoà keo dán gạch chống thấm SOTIN với 16-20% nước sạch.  
Khuấy đều trong 5 phút bằng máy khuấy, sau đó dùng bay răng cưa rải đều hỗn hợp sệt dẻo đó lên tường hoặc nền.  
Dán gạch lên rồi dùng búa cao su gõ nhẹ lên gạch để điều chỉnh.  
Keo dán gạch sau khi trộn nên thi công hết trong vòng 4h.

### 6. Định mức

1.4kg/m<sup>2</sup>, Thông thường chiều dày lớp keo từ 3-5mm.



## KEO CHÀ RON CHỐNG THẤM

Keo chà ron chống thấm SOTIN là sản phẩm chống thấm ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay từ CH LB Đức. Keo có độ bám dính cao, chống thấm tuyệt đối giúp ngăn nước thấm qua các khe mạch xi măng. Khi bạn sử dụng keo chà ron chống thấm SOTIN, công trình được bảo vệ tối nhất với tính thẩm mỹ cao nhất.

### 1. Thành phần:

Xi măng cường độ cao, cốt liệu lọc, phụ gia bám dính, phụ gia chống thấm và nhiều chất trợ khác.



### 4. Ưu điểm

Siêu bám dính  
Chống thấm tuyệt đối  
Không rêu mốc, bong tróc  
Chịu mài mòn.  
Không làm ô gạch  
Thi công dễ dàng  
Mạch gạch luôn sạch đẹp tới 10 năm



### 2. Đặc tính kỹ thuật:

Theo TCVN 7899-2008 và 14 TCN 80-2001:  
Dạng: Bột khô  
Cường độ nén sau 28 ngày:  $\geq 20 \text{ N/mm}^2$   
Cường độ uốn sau 28 ngày:  $\geq 3 \text{ N/mm}^2$   
Cường độ bám dính sau 28 ngày:  $\geq 1.8 \text{ N/mm}^2$   
Độ co ngót sau 28 ngày: 0.1 mm/m  
Độ mài mòn: 950 mm<sup>3</sup>  
Độ hút nước sau 240 phút: 1g  
Chống thấm: Đạt

### 5. Thi công

Vệ sinh mạch gạch - đá sạch sẽ. Không có bụi bẩn, dầu mỡ.  
Trộn keo chà ron chống thấm SOTIN với nước sạch theo tỉ lệ: nước sạch/keo bột = 22-25%.  
Đổ từ từ keo vào nước, mỗi túi keo 2kg cân khoảng 0.45 - 0.5L nước sạch. Trộn đều bằng máy khuấy hoặc trộn thật kỹ bằng tay để thành 1 hỗn hợp sệt dẻo.  
Ban đầu trộn hơi khô do có các phụ gia kỵ nước, sau khi đảo 1 lúc sẽ nhuyễn và dẻo hơn.  
Chà hỗn hợp vào các mạch gạch - đá bằng bay cao su, nên chà theo phương chéo của mạch.

### 3. Đóng gói - Bảo quản

Đóng trong túi 2kg.  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.  
Nên dùng trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

### 6. Định mức

Tùy theo kích thước gạch. Với gạch 40x40 cm hết 0.3 kg/m<sup>2</sup> gạch 60x60cm hết 0.2kg/m<sup>2</sup>



**SOTIN**  
Chống thấm siêu Việt