

Thông tin chi tiết về sơn lót KCC Sporthane Primer

- Tên sản phẩm: Sơn lót KCC Sporthane Primer
- Mã sản phẩm: Sporthane Primer
- Nhà sản xuất: KCC Hàn Quốc
- Màu sắc khi hoàn thiện: Bóng, trong
- Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt



Sơn lót chống thấm KCC Sporthane Primer gốc Polyurethane

Tính năng vật lý của sơn lót chống thấm KCC gốc Polyurethane

- Chất rắn theo thể tích: Xấp xỉ 37%
- Độ phủ lý thuyết: 8m²/L lớp khô độ dày 42.5 μm ở bề mặt mịn
- Tỷ trọng: Xấp xỉ 0.96 (kg/L)
- Điểm chớp cháy: Trên 25 độ C

- Thời gian khô sơn lót KCC Sporthane Primer

	5°C	20°C	
•			
Khô chạm tay	30 phút	20 phút	
Khô ráo	2 giờ	90 phút	

Những ưu điểm nổi bật của sơn lót chống thấm KCC Sporthane Primer

Sơn lót chống thấm Sporthane Primer gốc Polyurethane rất được giới nhà thầu ưa chuộng bởi loại sơn này chứa nhiều đặc tính và ưu điểm nổi trội. Có vai trò cực kỳ quan trọng đối với các công trình xây dựng.

- Sporthane Primer là một chất nhanh khô, là sơn phủ bảo dưỡng
- Được cấu tạo bởi nhựa Polyurethane; rất nhanh khô và có độ bám dính tuyệt vời.
- Có khả năng khô nhanh, thẩm thấu sâu vào bề mặt bê tông
- Tăng cường độ cứng và cải thiện độ bám dính với lớp sơn.
- Xâm nhập sâu vào mặt nền, tăng cường độ cứng của bề mặt
- Và thúc đẩy kết dính giữa mặt nền và lớp phủ kế tiếp
- Độ bám dính tuyệt vời và khả năng chống chọi nước ưu việt
- Nên sử dụng sơn lót KCC Sporthane Primer là một lớp sơn lót cho vữa xi măng và bê tông
- Chống thấm dành cho sàn lộ thiên và không lộ thiên
- Độ bám dính tuyệt vời và khả năng chống chọi nước ưu việt
- Đây là loại sơn lót không có chất độc hại; không gây ô nhiễm môi trường xung quanh của chúng ta

Ứng dụng của sơn lót KCC Sporthane Primer trong các hạng mục xây dựng

Sơn lót chống thấm Sporthane Primer sở hữu nhiều đặc tính nổi trội. Vì vậy được sử dụng phổ biến cho nhiều hạng mục công trình. Điển hình như:

- Sử dụng làm lớp lót cho sơn phủ chống thấm tại nhiều công trình.
- Giúp lớp sơn phủ có độ kết dính cao và bám chặt vào bề mặt thi công. Không gây ra tình trạng bong tróc.
- Chống thấm cho cống rãnh, bể nước, hồ chứa rác thải và đáy hồ nuôi thủy sản, bể bơi.
- Sửa chữa các mặt bằng xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.
- Khắc phục tình trạng ẩm, mốc gây mất thẩm mỹ công trình.
- Sơn lót KCC Sporthane Primer để xử lý chống thấm



Quy trình chống thấm bằng sơn lót KCC

Hướng dẫn cách thi công sơn lót chống thấm KCC Sporthane Primer

Để sơn lót KCC Sporthane Prime được phát huy tác dụng chống thấm tối đa bạn cần tiến hành thi công theo đúng quy trình chuẩn kỹ thuật. Sau đây là bật mí về các bước thi công sơn lót KCC Sporthane Primer đảm bảo chất lượng nhất.

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Đeo găng tay
- Đeo khẩu trang và kính mắt
- Bàn chải, Rulo
- Phun(hơi hoặc không)
- Sơn lót chống thấm KCC Sporthane Primer
- Và các dụng cụ chuyên dụng khác

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt

- Tẩy chất bẩn, dịch và tạp chất từ mặt nền chuẩn bị sơn
- Không sơn nền bê tông chưa qua khỏi 28 ngày tại 20°C/68°F và dưới 80% R.H hoặc tương đương
- Độ ẩm bình thường trên bê tông phải dưới 6%
- Sửa chữa mặt bê tông hư hỏng nghiêm trọng bằng vữa xi măng hoặc vữa nhựa
- Nếu mặt bằng dính nước hoặc tuyết, làm thật sạch và khô, sau đó làm nhám bằng dụng cụ chà nhám nhẹ

Bước 3: Điều kiện thi công

- Bề mặt phải thực sự sạch và khô
- Không thi công sơn lót KCC Sporthane Primer khi nhiệt độ ít hơn 5°C/41°F
- Và độ ẩm thông thường trên 80%
- Nhiệt độ bề mặt nên ít nhất 3°C(37°F) trên điểm ngưng tụ sương (nhỏ giọt)

Bước 4: Biện pháp thi công sơn lót KCC Sporthane Primer

- Dung môi: Dung môi No.037U (tỷ lệ pha dung môi : lớn nhất là 30% theo thể tích)
- Độ dày lớp phủ: Khuyến cáo lớp phủ độ dày là 43 µm khi khô
- Lớp lót kế tiếp: Storthane Exposure, Non – Exposure, hay theo thông số kỹ thuật
- Thời gian cho phép thi công lớp kế tiếp

		5°C	20°C	
Thời gian cho phép thi công		5 giờ	4 giờ	
Khoảng thời gian sơn phủ lại	Nhỏ nhất	2 giờ	2 giờ	
	Lớn nhất	24 giờ	24 giờ	



Cách sử dụng sơn lót chống thấm KCC gốc Polyurethane
Thông tin đảm bảo an toàn và sức khỏe

- Nên để sơn lót KCC Sporthane Primer tránh xa tầm tay của trẻ em

- Trong quá trình thi công phải mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang và kính mắt
- Không được để sơn dính lên mắt, mũi, miệng và da
- Không được hít mùi sản phẩm quá lâu sẽ khiến người thi công cảm thấy khó chịu
- Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng
- Dùng xong nên vứt rác đúng nơi quy định của địa phương
- Sử dụng đầy đủ thông gió
- Tránh xa tia lửa và ngọn lửa
- Sản phẩm rất nhạy cảm với độ ẩm
- Nếu ko dùng hết thì phần còn lại phải được đóng kín và bảo quản
- Trong trường hợp sơn dính lên mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ nơi gần nhất để được chuẩn đoán kịp thời