

Thông tin chi tiết về vữa bơm sửa chữa VICTA MORTAR RW

- Mã sản phẩm: VICTA MORTAR RW
- Hãng sản xuất: IBST
- Xuất xứ: Việt Nam
- Dạng sản phẩm:
- Thành phần A dạng lỏng, màu trắng
- Thành phần B dạng bột, màu xám
- Bao gói: 35 kg/ bộ (10 lít thành phần A, 25 kg bột thành phần B)
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách lưu trữ: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt



VICTA MORTAR RW Vữa bơm sửa chữa 2 thành phần
Thông số kỹ thuật của vữa bơm sửa chữa

TT	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị	Mức chất lượng		Phương pháp thử
			T/P A	T/P B	
1	Dạng sản phẩm	-	Lỏng	Bột	Trực quan
2	Màu sắc	-	Trắng	xám	Trực quan
3	Cường độ chịu nén	MPa	≥ 25		TCVN 3121: 2003
4	Cường độ bám dính	MPa	≥ 1,0		TCVN 3121: 2003

Thông số kỹ thuật

Ưu điểm vượt trội của vữa bơm sữa chữa VICTA MORTAR RW

Được cấu tạo bởi nhiều thành phần đặc biệt nên khả năng sửa chữa của nó là vô cùng tuyệt vời. Cùng xem vữa bơm sữa chữa VICTA MORTAR RW sở hữu cho mình những ưu điểm nổi trội gì sau đây nhé.

- Là loại vữa trộn sẵn có độ chảy cao, dùng để bơm sữa chữa các cấu kiện bê tông.
- Vữa bơm 2 thành phần gốc xi măng có tăng cường polymer
- Có tác dụng làm tăng độ bền và khả năng chống thấm so với vữa bình thường
- Vữa bơm sữa chữa có cường độ chịu nén, độ bám dính cao và không bị tách lớp
- Vữa VICTA MORTAR RW không bị co ngót
- Không bị ăn mòn, không chứa clorua
- Dễ dàng sử dụng đem lại hiệu quả cao
- Tiết kiệm chi phí khi thi công
- Thành phần không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh

Vữa bơm sữa chữa VICTA MORTAR RW được ứng dụng ở đâu ?

Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội cho nên VICTA MORTAR RW được ứng dụng rộng rãi vào những công trình khác nhau:

- Dùng để bơm sữa chữa các cấu kiện bê tông
- Thích hợp cho việc bơm gia cố sữa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp



Hiện tượng bê tông bị hư hỏng

Quy trình thi công vữa bõm sửa chữa VICTA MORTAR RW đơn giản

Thi công vữa bõm sửa chữa VICTA MORTAR RW vô cùng đơn giản và rất dễ thực hiện. Mọi sản phẩm đều có hướng dẫn cùng cách thi công trên bao bì, vỏ thùng hoặc trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Bạn không cần là một người am hiểu nhiều cũng có thể tự thực hiện dễ dàng

Bước 1: Trang bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Đeo găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính

- Vữa bơm sửa chữa VICTA MORTAR RW
- Tất cả các dụng cụ thi công cần thiết khác

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt

- Cần phải làm sạch bề mặt loại bỏ bụi bẩn và các chất bám dính, bạn có thể sử dụng các thiết bị thổi có áp lực cao sẽ hiệu quả hơn
- Nếu bề mặt có các lớp phủ trước đó hoặc màng chống thấm cũ cần phải được làm sạch hoàn toàn.
- Bề mặt nên giữ được khô hoặc ẩm cũng đều được nhưng không được để bão hòa với nước

Bước 3: Tiến hành thi công

- Dùng máy khuấy hoặc máy khoan có gắn cánh khuấy để trộn
- Đổ thành phần A vào thùng trộn có dung tích đủ để trộn. Sau đó, đồng thời cho máy trộn chạy lúc cho thêm từ từ thành phần B vào. Tiếp tục trộn cho đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất
- Vữa bơm sửa chữa VICTA MORTAR RW được trộn theo tỷ lệ Thành phần A/ B = 1 : 2,5 (10 lít thành phần A trộn với 25 kg bột thành phần B)
- Nên sử dụng sản phẩm trong vòng 30 phút kể từ khi trộn



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908.358.395**

Hình ảnh minh họa

An toàn và sức khỏe

- Khi thi công nên mặc quần áo bảo hộ lao động và khẩu trang
- Tránh để vữa VICTA MORTAR RW dính vào mắt, mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng
- Không được hít mùi bụi bẩn của sản phẩm quá nhiều

- Không được đổ vữa thừa xuống ao hồ hay sông suối
- Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương
- Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ để chuẩn đoán kịp thời
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em và vật nuôi