

**Balcioğlu Grup Standart İzolasyon ve Yapı Materyalleri San. Tic. A.Ş. - MERSIS NO : 0781015714200017**

## SƠN LÓT PANDA PRIMER

**Mô tả sản phẩm:** Nhũ tương Bitum nước

**Lĩnh vực ứng dụng:** Sơn lót bề mặt dộc hoặc ngang

**Đóng gói:** 17 Kg / Thùng



### Biện pháp thi công

- Bề mặt thi công phải khô và sạch, dầu, xăng và các hóa chất khác cần phải được loại bỏ
- Được trộn với nước theo tỷ lệ 1: 3 và được thi công bằng chổi với định mức 400gr/m<sup>2</sup> (Nếu độ đậm đặc cao, sử dụng nước nóng để làm cho nó loãng hơn với tỷ lệ 10 - 15%)
- Sau khi thi công, bề mặt sàn sẽ có màu nâu nhạt
- Sau khi sử dụng, rửa sạch chổi sạch hoặc con lăn với nước nóng
- Sau khi sử dụng sơn lót, đóng chặt nắp xô.
- Nếu còn nguyên thùng, nó có thời hạn sử dụng 1 năm (từ +5 đến +30°C)

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT	TIÊU CHUẨN	ĐƠN VỊ	TRỊ SỐ	DUNG SAI
Tỷ trọng	TS 132	gr/cm <sup>3</sup>	1,02	± 0,03
Chất thải bay hơi	TS 132	%	65	± 5
Hàm lượng tro	TS 132	%	30	± 5
Hàm lượng nước	TS 132	%	55	± 5
Khả năng cháy	TS 132		Không cháy	
Thời gian khô	TS 132	Giờ	(Tối đa) 31	
Thối nhiệt (100°C)	TS 132		Không ch ảy	
Khả năng linh hoạt (0°C)	TS 132		Không n ứt	
Thử lửa trực tiếp	TS 132		Không cháy tại điểm ứng dụng	
Độ kín nước	TS 132		Không biến thành nhũ tương	

**Balcioğlu Grup Standart İzolasyon ve Yapı Materyalleri San. Tic. A.Ş.**

Fevzipaşa Mah. Kınalı Kavşağı Cad. 282 Ada 2 paresel No: 123 -Silivri-İstanbul

Tel.: (0212) 735 35 95 Faks.: (0212) 735 35 94

Email.: [info@standart.vn](mailto:info@standart.vn) Website.: [www.standart.vn](http://www.standart.vn)