

Thông tin chung về bột chà ron BestJoint CE200

- Mã sản phẩm: BestJoint CE200
- Hãng sản xuất: Bestmix
- Xuất xứ: Việt Nam
- Dạng tồn tại: Dạng bột khô trộn sẵn
- Màu sắc: Trắng, xám nhạt, đen, vàng kem, xanh lá cây
- Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất
- Lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp



BestJoint CE200 Bột chà ron mạch trắng gốc xi măng-polymer

Đặc tính kỹ thuật

- Nguồn gốc: Xi măng chọn lọc, polymer, phụ gia chuyên dụng, cốt liệu khoáng
- Khối lượng riêng:
- Dạng bột khô: 2.90 ± 0.02 kg/lít tùy theo màu

- Dạng ướt: 1.96 ± 0.02 kg/lít tùy theo màu
- Tỷ lệ nước trộn: 30 , 35 % so với trọng lượng bột BestJoint CE200
- Thể tích hữu dụng: 1 kg bột cho khoảng 0.7 lít vữa ướt
- Định mức sử dụng: 1 kg/14 mét chiều dài joint gạch (kích thước joint: 5x10 mm)

Lợi ích khi dùng bột chà ron BestJoint CE200

Keo chà ron có rất nhiều loại, mỗi loại sẽ có những đặc điểm thích hợp với những công trình riêng biệt cũng như có những ưu nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên, loại keo chà ron BestJoint CE200 được sản xuất ra có những đặc điểm cơ bản như sau:

- BestJoint CE200 là keo chà joint, gốc xi măng-polymer cải tiến, một thành phần
- Chất lượng tuyệt vời, chống thấm nước 100%
- Giữ cho đường ron không bị rêu mốc, ố màu, bám bụi, bong tróc kể cả ở những nơi có độ ẩm cao
- Không nứt, không thấm, không loang màu
- Không bám bụi, không bị rong rêu, nấm mốc hoặc bong tróc
- Độ dẻo cao, bám dính tốt, bóng láng tuyệt vời
- Dễ thi công, không chảy vữa, tiết kiệm vật tư, nhân công
- Trộn sẵn, một thành phần, định lượng chuẩn nên tránh rủi ro trong thi công.
- Cường độ phát triển nhanh và cao, mau đưa công trình vào sử dụng
- Dễ bảo dưỡng và không làm phát sinh chi phí bảo dưỡng
- Có thể sử dụng cho hồ chứa nước sinh hoạt
- Không chứa chloride gây ăn mòn cốt thép
- Rút ngắn thời gian thi công vì keo sẽ khô nhanh sau 2 – 3 giờ
- Tuổi thọ cực cao lên tới 10 năm và ít khi phải sửa chữa
- Giá cả bình dân, phù hợp với mọi công trình lớn nhỏ
- Tăng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình
- Thành phần không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh



Ưu điểm khi thi công

Ứng dụng thường gặp của bột chà ron BestJoint CE200

Nhờ có nhiều tính năng vượt trội và ổn định nên BestJoint CE200 rất phù hợp với nhiều hạng mục hiện nay:

- Trám joint gạch ốp tường, gạch lát nền, gạch ngói trang trí, sân thượng,...
- Trám các khe hở nhỏ giữa các tấm pa-nel sợi khoáng, pa-nel lắp ghép...
- Trám các khe nứt nhỏ, các góc nhọn trong các kết cấu xây dựng...
- BestJoint CE200 sử dụng được cho cả trong nhà lẫn ngoài trời...



Bột chà ron

Quy trình thi công bột chà ron BestJoint CE200 hiệu quả cao

Để mọi người, nhất là thợ thi công có cái nhìn tổng quan nhất để tiến hành thi công bột chà ron BestJoint CE200. Tongkhochongtham.com sẽ cung cấp cách chà ron đúng chuẩn. Khách hàng hãy tham khảo các bước sau đây. .

Chuẩn bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Bột chà ron BestJoint CE200
- Cân định lượng, xô sạch, giẻ lau
- Máy khuấy tay, tấm trét mềm bằng nhựa
- Và nước,.....

Trộn bột chà ron

- Trộn bột chà ron là bước quan trọng trong cách chà ron đúng chuẩn. Bước này cần làm chuẩn vì nó ảnh hưởng đến tất cả các khâu tiếp theo.
- Nếu làm sai ở khâu này, dù bạn có chà ron đúng phương pháp thì hiệu quả thi công hoàn thiện không đạt được như mong muốn.
- Trước tiên, bạn cần phải tham khảo thông tin về định mức keo chà ron, tỉ lệ nước:keo là bao nhiêu ? (30 , 35 % so với trọng lượng bột)
- Thợ thi công căn cứ vào tình hình thực tế để có được một định mức chính xác
- Cách trộn keo như sau: cho nước sạch vào ca/xô.
- Từ từ đổ lượng keo chà ron đã định lượng vào.
- Sử dụng đĩa, thanh khuấy để trộn keo thật đều cho đến khi bột chà ron BestJoint CE200 tạo thành hỗn hợp đồng nhất.
- Thợ thi công cần kiểm tra hỗn hợp thật kỹ trước khi chà ron.
- Hỗn hợp phải đồng nhất, không vón cục.
- Đặc biệt cần phải để hỗn hợp trong vòng từ 5 phút đến 10 phút để các thành phần trong keo chà ron phát huy hết tác dụng.
- Kết quả của việc pha trộn này là bạn có một hỗn hợp có độ dẻo cao. Thời gian sử dụng của hỗn hợp đã pha trộn này là 60 phút



Hướng dẫn cách chà ron gạch

Thi công

- Dùng bàn chà hoặc bay plastic (hoặc cao su, gỗ...) thích hợp để trám đầy hỗn hợp BestJoint CE200 lên toàn bộ thể tích các khe hoặc góc cần trám
- Dùng bay chỉ chà joint (hoặc góc) chuyên dụng để ép chặt và miết láng bề mặt
- Sau khoảng 10 phút (trước khi vật liệu đông rắn) dùng giẻ hoặc miếng xốp ẩm lau sạch phần vật liệu dư thừa dính hai bên bề mặt gạch hoặc tấm ốp
- Thời gian cho phép thi công là 60 phút kể từ lúc trộn BestJoint CE200 với nước
- Tuy nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện nhiệt độ môi trường, tình trạng độ ẩm không khí...
- Vệ sinh dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công và trước khi vật liệu đông rắn bằng nước sạch và xà phòng
- Khi vật liệu đông rắn, chỉ vệ sinh bằng các biện pháp cơ học thích hợp

Bảo dưỡng

- Công tác bảo dưỡng BestJoint CE200 tương tự như công tác bảo dưỡng các sản phẩm có nguồn gốc xi măng khác
- Tránh để bề mặt thi công bị mất nước nhanh do tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc gió mạnh...
- Cần dưỡng ẩm bề mặt thường xuyên và đúng phương pháp trong thời gian 07 ngày đầu

Một số lưu ý khi thi công

- Không đổ keo ra đất và đổ nước vào trộn lên như cách trộn vữa thông thường
- Không dùng nước bẩn hoặc nước ao hồ để pha trộn hỗn hợp bột chà ron BestJoint CE200
- Tránh sử dụng trong điều kiện nắng nóng hoặc gần nơi có nhiệt độ cao
- Không thêm bất cứ vật liệu nào vào BestJoint CE200 khi sử dụng (ngoại trừ nước trộn).
- Không sử dụng phần vật liệu đã quá thời gian cho phép thi công

Thông tin an toàn

- BestJoint CE200 không thuộc loại độc hại, nguy hiểm
- Sản phẩm có tính kiềm như các sản phẩm có chứa xi măng thông thường, nên có thể gây dị ứng da khi tiếp xúc lâu
- Cần mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ... khi sử dụng sản phẩm
- Tuyệt đối không được để dính vào mắt mũi và da
- Khi thi công không được ăn uống hay hút thuốc
- Không hít mùi bụi bắn bột quá nhiều
- Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương
- Không nên đổ hóa chất xuống ao hồ hay sông suối
- Trong trường hợp bị rơi vào mắt, mũi, miệng... nên rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần
- Hoặc đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Đơn vị phân phối BestJoint CE200 chính hãng