

**Giới thiệu chung về chất chống thấm Kova CT-11A Plus Tường**

- Mã sản phẩm: Kova CT-11A Plus Tường
- Hãng sản xuất: Kova
- Đóng gói: Lon 1kg; Thùng 4kg; Thùng 20kg
- Thời gian khô bề mặt lý thuyết: 2 tiếng, tùy thuộc điều kiện thời tiết.
- Định mức lý thuyết: 2.0 – 2.5 m<sup>2</sup>/kg/2 lớp. Tùy thuộc yêu cầu thi công, bề mặt và kỹ thuật thi công
- Bảo quản: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt



Chất chống thấm cao cấp Kova CT-11A Plus Tường

**Đặc tính kỹ thuật**

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm

Độ nhớt	TCVN 2092 : 2008	46 (s)
Hàm lượng chất không bay hơi (tính theo khối lượng) Sau khi pha trộn với xi măng (1/1)	ASTM D 2369 – 03	62.6 %
Độ bám dính trên nền xi măng	TCVN 2097 : 1993	1 (điểm/grade)
Thời gian khô	TCVN 2096 : 1993	0.6 h
Khả năng kháng kiềm	TK.TCVN 6934 : 2001	Màng sơn không bị phồng rộp sau 48 giờ ngâm trong dung dịch CA(OH) <sub>2</sub> bão hòa

**Lợi ích khi sử dụng của chất chống thấm Kova CT-11A Plus Tường**

- Kova CT-11A Plus Tường là một giải pháp tân tiến trong việc chống dột và chống ẩm toàn diện.
- Chất chống thấm là hóa chất dạng lỏng.
- Dễ dàng thẩm thấu vào sâu bên trong các mao quản bề mặt lớp vữa, bê tông.
- Có khả năng nhanh chóng đóng rắn lấp hết toàn bộ các lỗ trống bằng các gốc kỵ nước.
- Tạo nên một lớp chống nước vững chắc và có độ bền cao theo thời gian.
- Có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước từ ngoài vào
- Bám dính cực tốt với bê tông, xi măng
- Chịu mài mòn, chịu nước mặn, kháng kiềm cao
- Có độ bền rất cao
- Bảo vệ tường hoàn hảo, ngăn nước thấm vào bề mặt
- Liên kết cực tốt với bê tông, vữa xi măng.
- Độ bền rất cao trên 15 năm.
- Chất chống thấm CT-11A Plus có khả năng chịu tia UV cao.
- Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác
- An toàn với người thi công và sử dụng



Công dụng của chất chống thấm Kova

**Chất chống thấm Kova CT-11A Plus Tường được ứng dụng ở đâu ?**

Kova CT-11A Plus Tường được áp dụng trên bề mặt :

Các bề mặt tường đứng bê tông hoặc vữa xi măng



Đặc điểm khi thi công

### Các bước thi công chất chống thấm Kova CT-11A Plus Tường

#### Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt cũ: phải được cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ, bụi phấn và các lớp vữa xi măng đã bị phong hóa.
- Bề mặt vữa xi măng, bê tông mới phải đạt đủ mác và không bong tróc, đối với tường, cần để kết cấu vữa xi măng ổn định (tối thiểu 12 ngày).
- Làm ẩm bề mặt trước khi thi công để chất chống thấm Kova CT-11A Plus Tường bám dính tốt.

#### Thi công

Chuẩn bị hỗn hợp pha trộn theo tỷ lệ như sau:

- 1kg xi măng : 0,5lít nước : 1kg chất chống thấm Kova CT-11A Plus Tường (\*\*)
- (\*\*) Trộn kỹ trước hỗn hợp xi măng và nước.

- Sau đó, trộn đều hỗn hợp xi măng và nước với chất chống thấm Kova CT-11A Plus Tường
- Hỗn hợp sau khi pha trộn phải được sử dụng hết trong vòng 1 tiếng, dùng đến đâu trộn đến đó.
- Thi công lên bề mặt 2-3 lớp. Mỗi lớp cách nhau 6-8 tiếng
- Bề mặt khô ít nhất 2 ngày trước khi thi công các lớp bột trét/mastic hoặc sơn
- Thời gian khô bề mặt 2 tiếng
- Thi công lớp 2 sau 6-8 tiếng



Các loại dung tích

**Một số lưu ý quan trọng**

- Độ cứng của chất chống thấm CT-11A Plus Tường đạt tuyệt đối sau 7 ngày.
- Kova CT-11A Plus Tường chịu áp lực ngược nhẹ nếu thi công 3 lớp (tại vị trí: tường tầng hầm)
- Nếu bề mặt thi công có vết nứt thì phải sử dụng chất chống thấm co giãn CT-14 trám trét trước
- Nếu đã trộn CT-11A với xi măng thì phải dùng trong vòng 1 giờ, vì sau thời gian đó sản phẩm sẽ bị đông sệt. Dùng đến đâu trộn xi măng đến đó.
- Pha đúng tỷ lệ 1kg xi măng: 0.5lít nước: 1kg chất chống thấm cao cấp CT-11A Plus Tường



## Hình ảnh chi tiết

### Thông tin sức khỏe

- Môi trường làm việc phải thông thoáng
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng Kova CT-11A Plus Tường
- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để sơn dính vào mắt mũi và da
- Tuyệt đối không được nuốt hay hít mùi sơn quá nhiều
- Dùng xong nên vớt vào đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn







# TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---

Cửa hàng phân phối sơn Kova CT-11A Plus