

Thông tin về sơn men bán bóng phủ sàn Kova KL5T – Gold

- Mã sản phẩm: Kova KL5T – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Thành phần chính: Trên cơ sở chất tạo màng hệ Epoxy biến tính Alkylsiloxane, Titan Oxit; các chất phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ.
- Đóng gói: 4kg và 20kg/ thùng
- Định mức: 2,0 – 2,5m²/kg (cho 02 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu và màu sơn
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Bảo quản: Trong điều kiện khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp



Kova KL5T – Gold Sơn men bán bóng phủ sàn trong nhà chịu mài mòn

Đặc tính nổi bật của sơn men bán bóng Kova KL5T

Sơn men bán bóng phủ sàn trong nhà chịu mài mòn Kova KL5T là sản phẩm được nhiều người tin dùng. Bởi nó có nhiều tính năng ưu điểm vượt trội hơn các loại sơn khác. Sau khi sơn Kova KL5T hoàn thiện xong, màng sơn khô có ưu điểm như sau:

- Kova KL5T là loại sơn 2 thành phần trên cơ sở chất tạo màng Epoxy biến tính Alkylsiloxane
- Loại sơn epoxy kova gốc nước có độ bóng nhẹ.
- Bền với hóa chất nhẹ, chống thấm, chịu áp lực ngược nhẹ
- Chịu tải trọng, va đập, mài mòn, kháng khuẩn, chống nấm mốc
- Có màu sắc đa dạng phong phú.
- Màng sơn bền, đẹp, có sơn bóng và sơn bán bóng, dễ lau chùi
- Bám dính tốt trên bề mặt xi măng, bê tông cũ và mới, nhôm thép cán nguội đã xử lý và chưa xử lý
- Khả năng chịu rửa cao, dễ vệ sinh lau chùi.
- Lớp sơn bán bóng Kova KL5T có thể ngâm trong nước hay trong nước muối rất dễ dàng
- Độ phủ tốt, khô nhanh, dễ dàng thi công
- Không gây ô nhiễm môi trường xung quanh
- Không độc hại bởi nó không chứa các thành phần như thủy ngân, chì và các chất có hại
- An toàn cho người thi công và người sử dụng



Kova KL5T gold 20kg

Sơn men bán bóng Kova KL5T – Gold được ứng dụng ở đâu ?

Kova KL5T gold có chất lượng vượt trội, màu sắc đa dạng mang tính thẩm mỹ cao để sơn phủ bảo vệ và trang trí cho:

- Tường, nền sàn nhà xưởng công nghiệp
- Tầng hầm, vách tòa nhà
- Sơn lòng bể nước sinh hoạt, bể xử lý nước thải,
- Bể nuôi trồng thủy sản
- Bãi đỗ xe

- Khu vực sản xuất chế biến thực phẩm, dược phẩm
- Bệnh viện
- Trường học và khu vui chơi
- Khu vực phòng sạch
- Sơn phủ cho sàn trong nhà
- Tường nhà tầng 1 bị ngấm
- Hàm ngấm bê tông
- Các bể cá heo
- Công viên nước

Hướng dẫn cách thi công sơn men bán bóng Kova KL5T – Gold

Bạn có thể sử dụng sơn men bán bóng phủ sàn trong nhà Kova KL5T-GOLD theo các quy trình như sau.

Trước khi thi công

Chuẩn bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Sơn men bán bóng Kova KL5T
- Rulô, lu lăn, chổi quét sơn
- Dụng cụ thi công cần thiết khác,..

Chuẩn bị bề mặt

- Tất cả bề mặt vật liệu phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ
- Đối với nền mới cần ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định, sau đó mới tiến hành sơn phủ.
- Nếu bề mặt thi công có hơi ẩm từ lòng đất, trước khi phủ Kova KL5T – Gold cần quét từ 1-2 lớp sơn lót KL5T Aqua-GOLD hoặc CT11A.
- Với bề mặt gồ ghề, không phẳng phải làm nhẵn bằng Matit KL5T-GOLD.
- Sau khi thi công Matit, để khô khoảng 12 – 24 giờ rồi mới tiếp tục sơn phủ Kova KL5T – Gold

Tiến hành thi công

Thi công sơn lót epoxy KL5-Aqua

- Khuấy kỹ phần dung dịch lỏng sau đó trộn phần bột vào.

- Có thể thêm 5-10% nước sạch tùy thời tiết và bề mặt vật liệu.
- Khuấy lại lần nữa rồi dùng dao trét thật mạnh xuống sàn.
- Khi đã trộn 2 thành phần phải dùng hết trong 45 phút.
- Sau thời gian đó KL5-Aqua sẽ giảm độ bám dính.



Xử lý nền bê tông bằng MTKL5

Bả mát tit epoxy MTKL5Gold

- Bả Matit MT-KL5 Gold với độ dày khoảng 1.5 – 2.0 mm để che phủ bề mặt bê tông.
- Không nên bả quá dày, tối đa không vượt quá 3-4 mm cho 2 lớp
- Sau 7-8 giờ chà nhám, giáp để làm phẳng bề mặt rồi dùng chổi sạch phủ hết bụi.

- Có thể bả 1-2 lớp Matit MT-KL5 Gold cho đến khi nền bê tông phẳng nhẵn
- Lớp thứ hai cũng được bả, làm phẳng và sạch bụi như lớp thứ nhất. .
- Cuối cùng dùng khăn ướt lau sạch bụi Ma tit
- Để khô trong vòng 1 ngày trước khi phủ Kova KL5T tiếp theo

Thi công sơn Kova KL5T

Khuấy kỹ thành phần sơn Kova KL5T, có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ sệt. Làm đến đâu trộn sơn và phụ gia đến đó.

- Sau khi khuấy đều cho tiếp phụ gia vào khuấy lại.
- Khối lượng 2 thành phần đã được cân sẵn trong thùng theo đúng tỷ lệ quy định ghi trên vỏ thùng.
- Để khoảng 3 phút cho phụ gia phản ứng hết với sơn.
- Khuấy nhẹ lại 1 lần nữa trước khi sơn, không cần khuấy quá mạnh khiến sơn KL-5 nhanh bị đông cứng.
- Phải dùng hết sơn trong vòng 45 phút kể từ khi trộn phụ gia (thành phần B) vì sau thời gian đó sơn sẽ mất độ bóng và giảm độ bám dính.
- Dùng chổi quét, ru lô sợi mịn phủ sơn lên bề mặt .
- Thi công 02 lớp Kova KL5T, mỗi lớp cách nhau tối thiểu 8-12 giờ
- Màng sơn đạt độ cứng cực đại sau 7 ngày.
- Dùng nước sạch rửa dụng cụ ngay sau khi thi công vì để lâu sơn sẽ đông cứng làm hỏng thiết bị dụng cụ

Những lưu ý khi sử dụng sơn epoxy KI-5

- Bề mặt bê tông trước khi phủ Kova KL5T – Gold phải được đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng bê tông cao, không bị rỗ, nứt hoặc vỡ khi có xe trọng tải nặng di chuyển.
- Không được quét lên xi măng hồ dầu, gạch men và những bề mặt quá nhẵn như kính, đá vì không có chân bám.
- Sơn đã pha trộn phải dùng hết trong vòng 45 phút.
- Chỉ thi công vào lúc trời khô ráo, thoáng mát
- Thi công xong phải tạo độ thông thoáng cho phòng tránh hiện tượng để lại lớp trắng mờ trên bề mặt sau khi sơn khô.
- Với những bề mặt đã được phủ một lớp hồ dầu hoặc gạch men không sử dụng được sơn sàn epoxy Kova KL5T
- Tuyệt đối không được sử dụng để sơn ngoài trời.



Sơn bán bóng phủ sàn

An toàn lao động

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng Kova KL5T
- Không được nuốt hoặc hít các sản phẩm vào
- Luôn đội kỹ và kín thùng sơn, tránh xa trẻ nhỏ
- Bảo quản sản phẩm thừa theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không được đổ sản phẩm thừa xuống ao hồ, cống rãnh, đất.
- Dụng xong phải bỏ rác thải vào đúng nơi quy định của địa phương
- Không dùng bao bì hoặc vỏ thùng đã sử dụng vào các mục đích thực phẩm
- Nếu sơn dính vào da hay quần áo, rửa ngay phần tiếp xúc bằng nước sạch
- Nếu xảy ra bất kỳ triệu chứng nào khác lạ, cần đưa đến trung tâm y tế để nhận được hỗ trợ
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em