

Giới thiệu chung về sơn sân tennis Kova CT08 – Gold

- Mã sản phẩm: Kova CT08 – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Đóng gói: 4kg và 20kg/ thùng
- Màu sắc có sẵn: xanh, đỏ đậm và trắng. Cũng có thể đặt các màu khác trong hệ thống màu của sơn KOVA.
- Định mức: 4.5-5.0 m²/kg cho 1 lớp, tùy theo bề mặt.
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Bảo quản: Bảo quản nơi thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết. Tuyệt đối không pha nước khi chưa sử dụng



Kova CT08 – Gold Sơn sân tennis, sàn thể thao đa năng

Thông số kỹ thuật

Tên chỉ tiêu	Kết quả:	Phương
--------------	----------	--------

Thời gian khô: – Khô bề mặt, (phút):– Khô hoàn toàn, (giờ):	<= 50 <= 24	TCVN 20
Độ bám dính trên nền bê tông:	Điểm 1	TCVN 20
Độ bền uốn của màng sơn, (mm)	1	TCVN 20
Độ bền va đập, (KG.cm):	>= 50	TCVN 21
Ngâm mẫu 48 giờ trong nước:	Màng sơn bền	TCVN 72
Ngâm mẫu 48 giờ trong dầu biến thế:	Màng sơn bền	TCVN 72
Ngâm mẫu 48 giờ trong dung dịch Na ₂ CO ₃ 10%:	Màng sơn bền	TCVN 72

Sơn sân tennis, sàn thể thao Kova CT08 – Gold có lợi ích gì khi sử dụng ?

Sơn Kova CT08 – Gold sân tennis có những ưu điểm nổi trội như sau:

- Sơn phủ sân tennis CT-08 là lớp phủ đa năng chịu được hóa chất
- Được cấu tạo từ 2 thành phần chính là Silicon và Pure Acrylic
- Là hỗn hợp dẻo đồng nhất, có khả năng chùi rửa
- Có độ bền cao, có tính dẻo dai, độ đàn hồi tuyệt vời
- Có độ bóng nhẹ, tính dẻo dai rất tốt
- Dẻo đồng nhất, có khả năng chùi rửa
- Chịu mài mòn, va đập cơ học ngay cả nơi giao thông đi lại
- Chịu môi trường khí hậu khắc nghiệt ở Việt Nam
- Bền trong môi trường có tính kiềm axit, ánh sáng mặt trời và nước
- Không cháy, các chất như chì, thủy ngân không có trong thành phần sơn
- Không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh



Hình ảnh khi thi công

Ứng dụng của sơn phủ sân tennis Kova CT08 – Gold

Kova CT08 được dùng để phủ các bề mặt bê tông, kim loại, gỗ, nhựa, đường, vật liệu Composit...

- Làm sân thể thao (tennis, cầu lông)

- Đường chạy điền kinh
- Đường trong công viên
- Biệt thự
- Hành lang trong nhà và ngoài trời
- Sân thượng, vườn cây cảnh...

Quy trình thi công sơn Tennis Kova CT08 – Gold chi tiết nhất

Dưới đây là các bước thi công chuẩn

Dụng cụ thi công

- Bả mastic chống thấm TN-A Gold bằng dao nhựa dài 0.5 m.
- Phủ sơn Kova CT08 – Gold
- Cản gạt sơn hoặc rulô
- Đồ bảo hộ lao động
- Găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Các thiết bị thi công cần thiết

Làm sạch bề mặt

- Tất cả các bề mặt phải khô và làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ.
- Đối với nền mới cần để tối thiểu 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định mới tiến hành sơn phủ.
- Phủ 01-02 lớp CT-11A, để khô trong 48 giờ hoặc phủ 02-03 lớp mastic chịu ẩm TN-A Gold rồi chà phẳng bằng giấy nhám và để khô từ 12-24 giờ.



Thi công sơn Kova CT 08

Thi công sơn phủ CT 08 Gold

Định mức Kova CT08 – Gold: 3.0 – 4.0 m²/Kg cho 01 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu nền; thông thường sơn 02 lớp

Sơn nền sân bằng Kova CT08 Gold theo màu đã chọn

- Khuấy thật kỹ thùng sơn. Nếu thùng sơn bị đặc có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc tùy theo nhiệt độ, độ ẩm
- Khuấy lại cho sơn Kova CT08 đồng nhất
- Dùng rulô hoặc chổi cọ lăn 01 lớp lên bề mặt sân
- Để lớp sơn đầu khô sau 12-24 giờ phủ tiếp lớp thứ hai
- Tuyệt đối không để bọt khí nằm dưới các lớp sơn đã phủ
- Màng sơn đạt độ cứng tuyệt đối sau 7 ngày

Sơn kẻ vạch thi đấu cho sân

- Vệ sinh bề mặt sân đã được sơn phủ Kova CT08 – Gold ở trên
- Làm sạch vết bẩn, bụi nếu có, mặt sân phải khô ráo
- Đánh dấu kích thước, phân biệt rõ khu vực thi đấu và đường biên sân tennis, cầu lông

- Dùng con lăn dán đề keo lót, băng dính lên vị trí kẻ vạch và kiểm tra để chúng dính chặt lên bề mặt
- Sơn kẻ vạch sân tennis, cầu lông được trộn đều trong thùng chứa và có thể thêm nước sạch khi hỗn hợp sơn đặc.
- Thi công sơn liên tục không dán đoạn lên đường kẻ đã được định vị bằng băng dính
- Chờ sơn khô se bề mặt, tiến hành bóc lớp băng dính xung quanh đường kẻ sân cầu lông, tennis

Lưu ý

- Việc chống thấm bằng CT-11A và làm phẳng bề mặt sàn bằng SK-6 là vô cùng cần thiết.
- Thi công vào ngày nắng ráo, nhiệt độ bề mặt sàn không quá 35°C.
- Khi thi công, nên tiến hành lăn hoàn chỉnh một khu vực để tránh tình trạng một khu vực có thời điểm khô khác nhau
- Tốc độ lăn hoặc quét cũng không được quá nhanh hoặc quá chậm.
- Tránh phủ sơn Kova CT08 quá mỏng hoặc quá dày (vì như vậy dễ làm nứt màng sơn), pha sơn quá loãng.
- Sử dụng hết sơn khi đã pha nước.



Hiệu quả khi sử dụng sơn sân tennis

Thông tin về an toàn

- Môi trường làm việc phải thông thoáng
- Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt
- Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công
- Tuyệt đối không được để sơn dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng
- Dùng xong nên đổ rác vào đúng nơi quy định của địa phương
- Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay
- Tránh xa tầm tay của trẻ em