

Giới thiệu về chất chống thấm gốc Acrylic Auqaflex KS 906

- Mã sản phẩm: Auqaflex KS 906
- Xuất xứ: Keshun Đài Loan
- Quy cách đóng gói: Thùng 20kg
- Gốc: Acrylic
- Cách lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp



Auqaflex KS 906 Chống thấm 1 thành phần gốc Acrylic

Tính chất kỹ thuật**Tiêu chuẩn áp dụng : JC/T864-2008**

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Bề mặt	Lớp phủ đồng nhất,
Cường độ chịu kéo	≥ 1.0 M
Độ giãn dài khi đứt	≥ 300 %

Độ mềm dẻo ở nhiệt độ thấp		-10°C, khô
Kháng nước áp lực 0.3 MPa trong 30 phút		Không thấm
Hàm lượng chất rắn		105°C 3h
Thời gian khô	Khô bề mặt	≤ 4 giờ
	Khô toàn bộ	≤ 8 giờ
Độ giãn nở nhiệt		≤ 1.0%

Tiêu chuẩn áp dụng ASTM

Chỉ tiêu	Giá trị trung bình	Tiêu chuẩn tham chiếu
Cường độ chịu kéo	0.8Mpa	ASTM D412
Độ giãn dài khi đứt	500%	ASTM D412
Cường độ kháng bóc với bê tông	0.6N/mm	ASTM D

Chống thấm 1 thành phần Auqaflex KS 906 có lợi ích gì ?

So với các loại vật liệu chống thấm khác thì chống thấm gốc Acrylic Auqaflex KS 906 được người dùng ưa chuộng vì những ưu điểm sau:

- Auqaflex KS 906 là vật liệu polymer cao phân tử gốc nước
- Được chế tạo từ este acrylic và các hỗn hợp polymer
- Vật liệu có thể được sử dụng ở mái lộ thiên và không lộ thiên
- Sử dụng rộng rãi nhờ đặc tính dễ thi công
- Có thể sử dụng ngay sau khi mở thùng
- Phù hợp để sử dụng cho dự án lẫn hộ gia đình
- Thi công được trên cả bề mặt khô và ướt
- Khả năng chống tia UV, chống lão hóa tốt
- Bám dính tốt, có thể thi công trên bề mặt khô hoặc ướt
- Chống nước tốt, độ bền kéo và độ đàn hồi cao
- Giữ được độ mềm dẻo ở nhiệt độ thấp

- Không có chất độc hại, thân thiện với môi trường xung quanh

Ứng dụng thực tế của chất chống thấm Auqaflex KS 906

Sản phẩm chất chống thấm Auqaflex KS 906 được ứng dụng rộng rãi cho nhiều công trình xây dựng. Có tính ứng dụng cao có thể sử dụng được cho rất nhiều công trình.

- Bảo dưỡng chống thấm
- Cách nhiệt cho mái bê tông và mái thép
- Chống thấm trong nhà
- Chống thấm cho mái cũ hoặc xây mới



Hình ảnh minh họa

Cách thi công chống thấm 1 thành phần gốc Acrylic Auqaflex KS 906

Các bước thi công đúng kỹ thuật đem lại hiệu quả cao

Làm sạch bề mặt

- Bề mặt phải đặc chắc, nhẵn, sạch sẽ, không có dầu mỡ, bụi bẩn, ...
- Vị trí góc cần được trám bằng vữa xi măng
- Đảm bảo bề mặt không được để đọng lại vũng nước nào khi thi công Auqaflex KS 906

Thi công

- Quét 2 lớp chống thấm Auqaflex KS 906 tại các góc, dán vật liệu gia cường (lưới thủy tinh hoặc tương đương)
- Thi công lớp chống thấm cho nền, sử dụng con lăn hoặc chổi
- Cần đảm bảo bê tông được che phủ hoàn toàn, không bị đọng vật liệu trên nền.
- Sau khi lớp thứ nhất khô, thi công lớp thứ hai vuông góc với lớp thứ nhất
- Thi công lớp thứ ba để đạt được chiều dày thiết kế
- Có thể rải cát (kích cỡ 0.2 – 0.5 mm) lên trên bề mặt của lớp thứ ba; để tăng khả năng bám dính của lớp phủ với lớp bảo vệ

Định mức sử dụng

- Lượng sử dụng Auqaflex KS 906 khuyến cáo: lượng sử dụng cho lớp phủ dày 1.0mm là 1.7-1.8kg/m²
- Chiều dày khuyến cáo là 1.5 – 2mm
- Chống thấm vách: 3 đến 4 lớp, tùy theo yêu cầu thiết kế; mỗi lớp dày 0.4mm đến 0.5mm
- Chống thấm sàn: 2 đến 3 lớp, tùy theo yêu cầu thiết kế; mỗi lớp dày 0.6mm đến 0.8mm

Bảo dưỡng

- Trước khi thử nước, cần kiểm tra đảm bảo vật liệu đã hoàn toàn khô.
- Sau khi thử nước 24 giờ, nếu không phát hiện ra vết thấm; có thể tiến hành thi công lớp bảo vệ

Một số điều cần lưu ý

- Nhiệt độ thi công Auqaflex KS 906 từ 5°C-30°C
- Không thi công khi nhiệt độ dưới 5°C hoặc khi trời bụi, mưa hoặc tuyết
- Bề mặt phải không có nước rò rỉ, không có nước đọng hay bụi bẩn
- Nếu thi công trong nhà, cần có biện pháp thông gió để vật liệu nhanh khô

- Sau khi thi công xong lớp cuối cùng, nên thi công lớp bảo vệ trong vòng 2-3 ngày; để tránh hư hỏng lớp phủ chống thấm



Chất chống thấm

Sức khỏe và môi trường

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi sử dụng
- Tuyệt đối không được để hóa chất dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc
- Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Không được đổ chất thừa xuống ao hồ hay sông suối
- Phải xử lý vào đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Để Auqaflex KS 906 tránh xa tầm tay của trẻ em