

Thông tin về hợp chất bảo dưỡng bê tông Vinkems Concure A

- Mã sản phẩm: Vinkems Concure A
- Hãng sản xuất: Vinkems
- Xuất xứ: Việt Nam
- Dạng tồn tại: Dung dịch
- Màu sắc: Trong suốt, trắng sữa (A)
- Đóng gói: Can 5 lít, 25 lít hoặc phuy 200 lít
- Sử dụng: Bảo dưỡng bê tông
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt



Vinkems Concure A Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc acrylic

Thông số kỹ thuật

- Tỷ trọng (kg/l): 1.00 – 1.03 (Loại A).
- Gốc: Acrylic

- Thời gian khô ở 30°C: 01h30ph

Hợp chất bảo dưỡng Vinkems Concure A có lợi ích gì khi sử dụng ?

Vinkems Concure A cung cấp các ưu điểm sau cho bề mặt bê tông:

- Là hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc Acrylic, chế tạo sẵn để sử dụng được ngay
- Giúp bê tông đạt cường độ, độ bền và độ cứng bề mặt tối đa.
- Giảm tỉ lệ nứt do co mềm
- Đạt cường độ thiết kế
- Giảm tối đa sự co ngót.
- Giảm sự bám bụi
- Tăng khả năng kháng sương giá
- Không dễ cháy và thích hợp cho những nơi không sử dụng được hệ thống xử lý gốc dung môi.
- Trở thành một phần của bề mặt, hỗ trợ trong việc bảo dưỡng lâu dài và có đặc tính chống bụi.
- Cho phép đi bộ nhẹ trên bề mặt sau 24 giờ
- Giảm co ngót, các vết nứt chân chim và các vết rạn trên bề mặt đứng và ngang
- Là chất không gây cháy và bảo vệ màu sắc bề mặt tốt trong suốt quá trình phát triển cường độ bê tông.
- Không có chất độc hại, không chứa Clorua
- Rất thân thiện với môi trường xung quanh chúng ta

Hợp chất bảo dưỡng gốc acrylic Vinkems Concure A được ứng dụng ở đâu ?

Vinkems Concure A được sử dụng cho các bề mặt bê tông hoàn thiện và không yêu cầu các lớp thi công tiếp theo. Trong trường hợp bề mặt bê tông sẽ tiếp nhận các lớp hoàn thiện, thì nên sử dụng sản phẩm Vinkems® Concure S vì khi sử dụng đúng cách, **Vinkems Concure S** sẽ không làm suy giảm sự kết dính giữa bề mặt bê tông với các lớp thi công tiếp theo.

Đặc biệt thích hợp cho các bề mặt bê tông dùng trong lĩnh vực giao thông và bê tông lộ thiên có diện tích lớn như:

- Đường quốc lộ
- Đường băng và đường dẫn máy bay ra đường băng
- Bãi đỗ cho máy bay và xe hơi
- Mái che
- Tường chắn đất
- Dầm dự ứng lực và trụ dự ứng lực
- Các cấu kiện đúc sẵn

Hướng dẫn sử dụng hợp chất bảo dưỡng bê tông Vinkems Concure A**Định lượng**

- Liều lượng sử dụng điển hình từ 4.0 – 5.0 m²/lít

Thi công

- Sản phẩm có thể bị tách lớp nếu được lưu trữ trong thời gian dài; vì thế nên khuấy đều trước khi sử dụng.
- Đối với bề mặt thẳng đứng: sau khi tháo bỏ ván khuôn, làm ẩm đều toàn bộ bề mặt bê tông bằng nước sạch
- Để cho bề mặt bê tông ráo nước trước sau đó mới tiến hành thi công
- Khi thi công Vinkems Concure A bằng thiết bị phun thông thường hay bằng chổi quét; phải đảm bảo rằng toàn bộ bề mặt bê tông được phủ kín hoàn toàn
- Đối với bề mặt bê tông nằm ngang thì cần thi công Vinkems Concure A bằng thiết bị phun ngay sau khi xoa phẳng bề mặt
- Và đảm bảo tất cả các lượng nước tách ra trên bề mặt bê tông đã bay hơi hết
- Để đạt hiệu quả cao nhất, nên sử dụng hàm lượng Vinkems® Concure A đúng như chỉ dẫn
- Lưu ý càng thi công sớm Vinkems® Concure A thì hiệu quả càng cao
- Vệ sinh: Rửa sạch thiết bị dụng cụ bằng nước. Vật liệu đã đông cứng chỉ có thể làm sạch bằng dung môi.
- Bảo dưỡng: Nên che phủ và bảo vệ bề mặt sau khi quét lớp bảo dưỡng để tránh mưa và các tác động cơ học



Hình ảnh minh họa

Một số lưu ý quan trọng

- Vinkems Concure A là sản phẩm không độc nhưng có thể gây kích ứng da khi tiếp xúc lâu.
- Tiếp xúc với mắt, da hoặc màng nhày có thể gây dị ứng nhẹ
- Bảo vệ tay bằng găng cao su và mang kính bảo vệ mắt trong khi thi công sản phẩm
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng
- Dùng xong phải xử lý rác ở đúng nơi quy định của địa phương
- Sau khi làm việc phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ
- Hợp chất bảo dưỡng Vinkems không gây cháy nổ
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em