

**Thông tin về vữa tự san phẳng Vinkems Floor SLC**

- Mã sản phẩm: Vinkems Floor SLC
- Hãng sản xuất: Vinkems
- Xuất xứ: Việt Nam
- Dạng tồn tại: Dạng bột
- Màu sắc: Xám
- Quy cách đóng gói: 25 kg/bao
- Sử dụng: Vữa tự san phẳng gốc xi măng polyme
- Hạn sử dụng: 12 tháng trong bao bì nguyên chưa mở
- Lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt



Vinkems Floor SLC Vữa tự san phẳng gốc cement polymer cải tiến

**Đặc tính kỹ thuật**

- Nhiệt độ thi công: + 5°C đến 38°C
- Độ dày cho phép: 3 – 10 mm
- Cường độ nén: > 40 MPa (sau 28 ngày)

**Lợi ích khi dùng vữa tự san phẳng Vinkems Floor SLC**

Sản phẩm vữa tự san phẳng Vinkems Floor SLC có nhiều ưu điểm vượt trội nên được nhiều công trình xây dựng. Ví dụ như:

- Kết dính tốt với các bề mặt bê tông và các lớp vữa trát xi măng
- Tương thích hầu hết với các bề mặt như: sàn bê tông, vữa, nhựa đường
- Có thể thi công từ 3 – 10 mm
- Có thể thi công lên bê tông ẩm
- Khả năng bám dính cao
- Đạt khả năng chống thấm cao
- Có khả năng tự san bằng trên bề mặt sàn
- Độ linh động (độ chảy), khả năng tự san phẳng cao nên rất dễ tạo độ phẳng
- Không co ngót, không rạn nứt bề mặt trong quá trình đóng rắn
- Một thành phần, định lượng chính xác, đồng nhất sẵn tại nhà máy
- Nên dễ dàng sử dụng
- Giá thành rẻ
- Tăng giá trị thẩm mỹ cho công trình
- Thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam
- Không độc hại, rất thân thiện với môi trường xung quanh



Ưu điểm của vữa tự san

### Vữa tự san phẳng gốc cement polymer Vinkems Floor SLC dùng ở đâu ?

Vinkems Floor SLC được dùng như vữa tự san bằng lên những bề mặt cần tạo phẳng hoặc tân trang trước khi thi công công tác hoàn thiện khác cho sàn như:

- Trên sàn bê tông trước khi thi công trải thảm
- Nhựa vinyl
- Lót gạch
- Sàn gỗ,....
- Nền nhà xưởng
- Bãi đậu xe
- Đáy hồ bơi
- Bể chứa nước ...
- Vinkems Floor SLC còn được sử dụng làm phẳng bề mặt trước khi sơn epoxy

### Quy trình thi công vữa tự san phẳng Vinkems Floor SLC chi tiết nhất

Trước khi tiến hành thi công đổ vữa tự san phẳng Vinkems Floor SLC, điều quan trọng phải đề cập đến một số điểm sơ bộ cần thiết để thi công một cách chính xác nhất nhé

## Vệ sinh bề mặt

- Tất cả các bề mặt phải sạch, không bám dính các thành phần lỏng lẻo hoặc bẩn như bụi, đất, dầu mỡ....
- Để đạt độ kết dính tối đa, bề mặt bê tông cần được làm sạch khỏi các mảng vụn xi măng bằng cách đục; thổi cát hoặc dùng vòi xịt nước
- Khi thi công Vinkems Floor SLC không được để đọng lại vũng nước

## Quét lót

- Thông thường không cần phải quét lót.
- Tuy nhiên, với những nền hút nước hoặc những bề mặt tỏa nhiệt nên dùng Latex R-5540 hoặc Latex HT
- Rối pha loãng theo tỷ lệ 1:1 để quét lót tránh sự tạo thành lỗ bọt khí và tăng độ bám dính của Vinkems Floor SLC

## Pha trộn

- Rót 1 lượng nước theo nhu cầu vào thùng trộn thích hợp
- Và từ từ cho bột Vinkems Floor SLC vào theo đúng tỷ lệ trong khi vẫn tiếp tục trộn bằng cần trộn điện với tốc độ thấp (tối đa là 400 vòng/phút)
- Trộn đều cho đến khi đạt được độ sệt đồng nhất
- Tỷ lệ trộn: Bột/nước = 25 kg/7 lít

## Thi công

- Rót vật liệu đã được trộn lên mặt sàn đã được làm sạch và sơn tốt
- Nếu có khe co giãn sẵn trên sàn phải bảo toàn cẩn thận để vật liệu không tràn vào khe khi thi công
- Khi đổ san vữa để tạo bề mặt hoàn thiện theo độ dày mong muốn
- Ngay sau khi thi công, dùng con lăn có khía lăn đều trên bề mặt để làm thoát khí vẫn còn bị nhốt trong sản phẩm và đạt được lớp vữa bằng phẳng
- Thời gian thi công cho phép: Khoảng 20 – 30 phút tùy nhiệt độ môi trường
- Mật độ sử dụng Vinkems Floor SLC: Khoảng 2 kg/m<sup>2</sup> cho độ dày 1 mm

## Vệ sinh và bảo dưỡng

- Vệ sinh, rửa sạch các dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng Vinkems Floor SLC
- Dưỡng ẩm bề mặt ít nhất 1 ngày sau khi thi công
- Thời gian để đi lại và thi công các lớp vật liệu khác bên trên từ 24 – 48 giờ

## An toàn lao động



# TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Tuyệt đối không được ăn uống hay hút thuốc
- Không hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định của địa phương
- Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Vinkems Floor SLC xa tầm tay của trẻ em