

### **Giới thiệu chung về lớp phủ sàn Epoxy Vinkems Floor Wep 30**

- Mã sản phẩm: Vinkems Floor Wep 30
- Hãng sản xuất: Vinkems
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sử dụng: Sơn epoxy hệ nước
- Đóng gói:
  - 18 kg/bộ (A: 16 kg + B: 4 kg)
  - 9 kg/bộ (A: 8 kg + B: 2 kg)
- Màu cơ bản : Xanh lá cây, đỏ, đen, xám, kem hoặc theo yêu cầu
- Thời hạn sử dụng: 12 tháng trong điều kiện đóng kín
- Lưu trữ: Ở nơi khô ráo, thoáng mát tránh nắng chiếu trực tiếp



Vinkems Floor Wep 30 Lớp phủ sàn Epoxy màu gốc nước  
**Đặc điểm nổi bật của lớp phủ sàn Vinkems Floor Wep 30**

- Vinkems Floor Wep 30 là lớp sơn phủ sàn 2 thành phần
- Có độ tan trong nước

- Độ bám dính cao
- Kháng được sự mài mòn cơ học và sự ăn mòn của một số hóa chất
- Do thành phần là dung môi nước, hàm lượng VOCs thấp
- Không gây hại cho sức khỏe con người trong quá trình thi công nên rất thân thiện với môi trường
- Hầu như không mùi, không gây kích ứng
- Không có chứa dung môi
- Chất lượng sơn phù hợp với điều kiện thời tiết cả 4 mùa, đặc biệt là miền Bắc Việt Nam
- Ngay cả trong môi trường có độ ẩm cao, lớp sơn phủ vẫn nhanh khô
- Độ bền cao và tuổi thọ lâu dài
- Khả năng thẩm thấu tốt, giúp mang lại bề mặt nhẵn, mịn và sáng bóng
- Có thể sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao



Ưu điểm khi sử dụng

**Phạm vi ứng dụng của Vinkems Floor Wep 30**

Vinkems Floor Wep 30 thường dùng để sơn:

- Bệnh viện
- Bãi đậu xe
- Sàn bê tông
- Tường, tấm amiang



# TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---

- Bề mặt trát xi măng
- Tàu thủy
- Nhà bếp
- Nhà máy điện
- Nhà máy công nghiệp hóa chất
- Nhằm chống lại sự thấm thấu và ăn mòn hóa chất



# TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---



Hiệu quả

### Hướng dẫn thi công lớp phủ sàn epoxy gốc nước Vinkems Floor Wep 30

Công trình có bền và đạt hiệu quả cao nhất hay không phụ thuộc vào một loại vật liệu chống thấm tốt và một quy trình thi công đúng kỹ thuật. Với các bước hướng dẫn sau đây hiệu quả đạt được sau thi công sẽ không làm bạn thất vọng.

#### Vệ sinh bề mặt

- Những lớp trát không đủ cường độ hoặc bị nhiễm dầu mỡ; phải được loại bỏ bằng biện pháp cơ khí như sử dụng các thiết bị đục hoặc phun cát
- Nền bê tông phải đủ cường độ (cường độ nén tối thiểu 25 N/mm<sup>2</sup>)
- Bề mặt nền phải bằng phẳng, đặc chắc, khô ráo và phải sạch các tạp chất và các mảnh vụn bờ, bụi...
- Cường độ kéo phải trên 1.5 N/mm<sup>2</sup>
- Độ ẩm tối đa của bề mặt là 4%
- Lưu ý: Đối với bề mặt hút nước và bờ, nên dùng Vinkems® WEP PRIMER quét lót
- Đảm bảo không được để bề mặt đọng nước trước khi sử dụng Vinkems Floor Wep 30

#### Trộn

- Trước khi thi công Vinkems Floor Wep 30 cả hai thành phần A và B phải được trộn kỹ
- Bằng máy trộn điện hoặc cần trộn vận hành bằng khí nén có tốc độ 300 – 400 vòng/phút.
- Thời gian trộn tối thiểu là 3 phút, nhưng có thể trộn lâu hơn cho đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất
- Lớp lót: Có thể trộn thêm 15 – 20% nước sạch sau khi trộn kỹ 2 thành phần A và B
- Lớp phủ: Có thể trộn thêm 5 – 10% nước sạch sau khi trộn kỹ 2 thành phần A và B (nên thi công tối thiểu 2 lớp phủ)





Hình ảnh minh họa

**Thi công**

Thi công Vinkems Floor Wep 30 bằng ru lô, cọ hoặc máy phun chuyên dụng cho đến khi phủ kín bề mặt với mật độ các lớp như sau:

- Lớp phủ thứ 1: mật độ 0.15-0.2 kg/m<sup>2</sup>
- Lớp phủ thứ 2: mật độ 0.15-0.2 kg/m<sup>2</sup>
- Vui lòng tham khảo thời gian chờ giữa các lớp như kiến nghị bên dưới

**Thời gian cho phép thi công**

+10°C	+20°C	+30°C
~50 phút	~40 phút	~30 phút

**Thời gian chờ**

---

	+10°C	+20°C	
Thời gian chờ giữa các lớp			
Tối thiểu	24 giờ	8 giờ	
Tối đa	03 ngày	02 ngày	
Thời gian có thể đi bộ	3 ngày	2 ngày	
Thời gian đưa vào sử dụng	12 ngày	9 ngày	

**Vệ sinh sau khi thi công**

- Sau khi sử dụng bằng nước xà phòng để tẩy sạch những phần nhựa còn sót lại
- Rồi sau đó rửa sạch bằng nước sạch
- Có thể dùng các dụng cụ cơ khí để làm sạch; nếu vật liệu đông kết và bám dính vào dụng cụ thi công Vinkems Floor Wep 30





### Thí nghiệm

#### Môi trường và sức khỏe

- Không được cho sản phẩm vào cống rãnh hoặc nguồn nước
- Vinkems Floor Wep 30 có thể gây dị ứng với da khi tiếp xúc lâu
- Khi thi công nên đeo găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Không được hít bụi bắn quá lâu
- Sau khi làm việc phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ
- Khi thi công ở các khu vực kín, cần được thông khí đầy đủ
- Nếu không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em