

Mô tả chung về vữa xây tô Vinkems Render

- Mã sản phẩm: Vinkems Render
- Hãng sản xuất: Vinkems
- Xuất xứ: Việt Nam
- Dạng tồn tại: Dạng bột
- Màu sắc: Màu xám
- Quy cách đóng gói: 25 kg/bao
- Hạn sử dụng: 6 tháng trong bao bì nguyên chưa mở.
- Cách bảo quản: Ở nơi lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt



Vinkems Render Vữa xây tô trộn sẵn

Đặc tính kỹ thuật

- Cường độ nén theo tiêu chuẩn ASTM C-109 (28 ngày): ≥ 7.5
- Thời gian thi công : Tối đa 120 phút, tùy thuộc vào điều kiện thi công

- Tỷ trọng của Vinkems Render (khi đã được trộn) : ~ 2.0 kg/lít

Một số lợi ích vượt trội khi dùng Vinkems Render

Các ưu điểm phải kể đến khi sử dụng vữa khô trộn sẵn Vinkems Render là:

- Là vữa xây tô xi măng trộn sẵn cho tường gạch và bê tông
- Dễ thi công
- Độ ổn định cao
- Rút ngắn thời gian thi công
- Dễ vận chuyển
- Dễ kiểm soát chất lượng
- Tiết kiệm mặt bằng thi công, thời gian thi công
- Độ kết dính cao
- Khả năng giữ nước tốt
- Thích hợp cho việc sử dụng cả trong nhà và ngoài trời
- Tránh lãng phí do hạn chế tối đa lượng vữa thừa khi xây dựng
- Sạch và gọn trong thi công
- Đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình cao hơn bởi vữa khô đạt độ nhẵn và phẳng cao hơn.
- Dễ dàng vận chuyển, mang vác cũng như quản lý vật tư
- Không độc hại, thân thiện với môi trường xung quanh



Hình ảnh minh họa

Ứng dụng của vữa xây tô trộn sẵn Vinkems Render

- Vinkems Render dùng để xây tường gạch hoặc bê tông cho các công trình
- Tô hoàn thiện bề mặt tường gạch hoặc bê tông; trước khi tiến hành các công tác hoàn thiện thẩm mỹ khác
- Trát vữa thông thường
- Tô tường ngoài trời, trong nhà, đường chỉ
- Hoặc các công trình trang trí

Quy trình thi công vữa xây tô trộn sẵn Vinkems Render chi tiết nhất

Để đạt được hiệu quả tối ưu ngoài việc mua được 1 sản phẩm tốt chất lượng. Thì yếu tố thi công là quyết định chính đến chất lượng công trình. Sau đây là hướng dẫn quy trình thi công vữa xây tô trộn sẵn Vinkems Render đơn giản và dễ làm nhất cho bạn thực hiện.

Dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Vữa xây tô trộn sẵn Vinkems Render

- Các dụng cụ thi công cần thiết khác

Làm sạch bề mặt

- Chuẩn bị tốt, sạch bề mặt cấu trúc để kết dính tốt bằng cách đục bỏ tạp chất; bụi dơ, xi măng bám
- Đục, cạo sạch các vết dầu, mỡ, chất bảo dưỡng bám trên bề mặt bê tông và vữa
- Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ lớn cần được sửa chữa; dậm vá bằng vữa.
- Khi thi công Vinkems Render phải bảo hòa bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước (đối với các bề mặt hút nước)

Pha trộn

- Tỷ lệ trộn: 5.50 đến 6.25 lít nước cho 1 bao 25 kg.
- Vinkems Render được trộn trực tiếp với nước sạch theo tỷ lệ 20% – 24% trên khối lượng bột
- Nên đổ bột vào thùng trộn đã có nước định lượng sẵn và trộn đều cho tới khi đạt được độ dẻo thi công
- Nên trộn bằng cần trộn khoan tay tốc độ chậm (≤ 600 vòng/ phút)
- Thi công ngay sau khi trộn. Nên trộn thành từng mẻ vừa đủ để thi công

Thi công

- Dùng bay và bàn bả để thi công như vữa xây thông thường
- Dùng bàn bả, bả hỗn hợp vữa trát lên tường với chiều dày thích hợp.
- **Định mức vật liệu: Khoảng 12.0 lít vữa/bao 25 kg**
- Vệ sinh sau thi công Vinkems Render: Rửa sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước trước khi vữa đông kết.



Vữa khô trộn sẵn

Bảo dưỡng

- Bảo dưỡng đúng cách là rất quan trọng để đảm bảo độ bền và chất lượng lớp phủ bề mặt trên cùng.
- Trong điều kiện thời tiết nóng, có gió và chịu nắng trực tiếp
- Nên làm ướt bề mặt và phủ tấm polyethylene trong thời gian tối thiểu 3 ngày

- Vinkems Render không nên dùng chất bảo dưỡng gốc dung môi, và bảo dưỡng ướt

Thông tin an toàn

- Tránh để các vật liệu lỏng và bột tiếp xúc với da và mắt
- Nên mặc trang phục bảo hộ lao động và kính bảo vệ.
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Dùng xong xử lý rác thải ở đúng nơi quy định của địa phương
- Vinkems Render là sản phẩm gốc xi măng nên mang tính kiềm.
- Nên tiến hành các biện pháp cần trọng để giảm tối thiểu việc tiếp xúc với da.
- Nếu sản phẩm bị vương vào mắt nên rửa nhiều bằng nước lạnh và đến cơ sở y tế nơi gần nhất.
- Tránh xa tầm tay của trẻ em