

**Thông tin của chất ức chế bề mặt bê tông Vinkems Sugfin F**

- Mã sản phẩm: Vinkems Sugfin F
- Hãng sản xuất: Vinkems
- Xuất xứ: Việt Nam
- Đóng gói: 5 hoặc 25 lít/ can, 200 lít/phuy
- Dạng tồn tại: Dạng sệt
- Màu sắc: Màu trắng
- Tỷ trọng 1.03 – 1.04 kg/lít
- Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt



Vinkems Sugfin F Chất ức chế cho bề mặt bê tông dạng sệt  
**Một số ưu điểm chất ức chế cho bề mặt bê tông Vinkems Sugfin F**

- Vinkems Sugfin F là chất ức chế bề mặt bê tông dạng sệt
- Dùng thi công lên ván khuôn để tạo bề mặt hoàn thiện trơ cốt liệu.

- Là giải pháp hiệu quả kinh tế để tạo kết dính cơ học cho bê tông tươi mới đổ với những lớp trát kế tiếp
- Bề mặt bê tông được tạo nhám mà không cần phải sử dụng các phương pháp phun cát, đục; giúp kết cấu bê tông tránh được sự rạn nứt do tác động cơ học cao
- Được sử dụng cho các tấm panel đúc sẵn có bề mặt nhám tự nhiên; và các thành phần cốt liệu còn lại được bảo vệ nguyên vẹn
- Sugfin F được thi công quét lên bề mặt của ván khuôn cho tường, trần và mạch ngừng thẳng đứng
- Có thể quét lên ván khuôn trước hay sau khi lắp đặt
- Sugfin F có khả năng trì hoãn sự ninh kết của lớp xi măng tới độ sâu 6mm
- Tùy thuộc vào độ dày lớp phủ của sugfin, nhiệt độ và hàm lượng xi măng và nước sử dụng trong cấp phối
- Không làm ảnh hưởng tới cường độ sau cùng của bê tông, vữa trát
- Kinh tế và hiệu quả cao nhưng rất dễ dàng sử dụng
- Thành phần không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh

## Ứng dụng của chất ức chế bề mặt bê tông dạng đứng Vinkems Sugfin F

Sở hữu khá nhiều ưu điểm cho nên Vinkems Sugfin F được sử dụng nhiều cho

- Bề mặt bê tông mạch ngừng, đầu cạnh và nơi cần thi công các lớp kế tiếp
- Bề mặt bê tông với yêu cầu hoàn thiện trơ cốt liệu

## Cách thi công chất ức chế bề mặt bê tông Vinkems Sugfin F chi tiết

Nên khuấy Vinkems Sugfin F trước khi sử dụng và không được pha loãng

Vinkems Sugfin F có thể thi công lên tất cả các loại ván khuôn sạch. Thi công 1 lớp dày bằng chổi hoặc con lăn, và để khô( thường từ 2-4 giờ). Bề mặt ván khuôn không được dính dầu mỡ, bề mặt vừa được phủ Sugfin F phải che phủ tránh ánh nắng mặt trời quá gắt, cần được che phủ

## Tháo dỡ ván khuôn

### Làm trơ cốt liệu

- Để đạt được kết quả tốt nhất nên tháo dỡ ván khuôn càng sớm càng tốt sau khi đổ bê tông
- Thông thường là 1 ngày nếu trời nắng ấm, 2 ngày đối với thời tiết lạnh

- Nếu trường hợp phải để ván khuôn lâu hơn nên sử dụng 2 hoặc thậm chí 3 lớp Vinkems Sugfin F để bảo đảm độ Sugfin F thấm sâu vào bên trong.
- Nên làm mẫu thử trước trên một mảng bê tông để kiểm tra tác dụng của Vinkems Sugfin F
- Mật độ tiêu thụ: Khoảng 0.25 – 0.30 kg/m<sup>2</sup>

## Làm sạch

- Xi măng nhão có thể sẽ bám dính vào ván khuôn khi tháo dỡ, khi còn mềm chúng sẽ dễ dàng bị loại bỏ khỏi ván khuôn; và bê tông bằng cách dùng bàn chải hoặc vòi phun nước áp suất cao
- Phải làm sạch ngay sau khi tháo ván khuôn.
- Bê tông phải được giữ ẩm và bảo dưỡng như thường lệ
- Trong bất cứ trường hợp nào cũng nên tiến hành một thử nghiệm nhỏ trước khi sử dụng vì xi măng và các điều kiện sử dụng thay đổi theo từng công trình
- Vệ sinh: Phải rửa sạch mọi thiết bị ngay sau khi sử dụng bằng nước nóng sau khi thi công Vinkems Sugfin F

## Bảo dưỡng

- Bề mặt cần được bảo dưỡng để tránh mưa, bụi và các chất tạp chất
- Nếu bề mặt thi công chịu ánh nắng mặt trời gay gắt, cần được che chắn

## Lưu ý về thi công, giới hạn

- Nên tiến hành thử nghiệm để bảo đảm đạt kết quả như ý
- Khi dùng ván khuôn chưa được xử lý hoặc ván khuôn bị rỉ lần đầu tiên chúng tôi đề nghị sử dụng ít nhất là 2 lớp Vinkems Sugfin F
- Nó sẽ thấm đều bề mặt và hỗ trợ cho việc tạo bề mặt hoàn thiện trơ cốt liệu
- Ván khuôn cũ phải được làm sạch và phủ lại bằng Vinkems Sugfin F ngay khi cần thiết

## An toàn và lao động

- Sản phẩm có thể gây dị ứng da, nên mang găng tay và kính bảo vệ
- Nếu sản phẩm văng vào mắt, cần rửa sạch ngay bằng nước sạch, sau đó đến cơ sở y tế nơi gần nhất
- Khi còn ở dạng dung dịch, sản phẩm có thể gây ô nhiễm nguồn nước
- Vì thế không được đổ vào cống rãnh, nước và đất đá
- Trong bất kỳ trường hợp nào, sản phẩm phải được hủy bỏ theo quy định của địa phương



# TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---

- Khi dùng không được ăn uống hay thuốc khi dùng
- Để Vinkems Sugfin F tránh xa tầm tay của trẻ em