

Giới thiệu về vữa chà ron gạch Vinkems Tile Gout

- Mã sản phẩm: Vinkems Tile Gout
- Hãng sản xuất: Vinkems
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sử dụng: Chà ron / joint mạch gạch
- Đóng gói: Bao 20 kg
- Dạng tồn tại: Dạng bột
- Màu: Xám (Grey) / Trắng (White)
- Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở
- Cách bảo quản: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp



Vinkems Tile Gout Vữa chà ron cho gạch trong ngoài

Đặc tính kỹ thuật

- Khối lượng thể tích : ~ 2 kg/lít (sau khi trộn)
- Thời gian cho phép thi công:

- ~ 30 phút (độ 27°C)
- ~ 45 phút (độ 30°C)
- Chiều rộng ron tối đa là: 5 mm
- Nhiệt độ thi công: 5°C – 40°C

Ưu điểm của vữa chà ron gạch Vinkems Tile Gout

Vữa chà ron Vinkems Tile Gout dần được ưu chuộng và sử dụng nhiều hơn, bởi nhiều tính năng vượt trội khắc phục được những hạn chế của xi măng trắng; đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng và thẩm mỹ của công trình, như:

- Vinkems Tile Gout là loại bột chà ron gạch trộn sẵn
- Vữa dán gạch vữa chà ron, kháng lại chất tẩy rửa và hóa chất
- Không rạn nứt với kích thước đường ron lớn
- Không co ngót nên không bị rạn nứt khi khô.
- Không bị đen, không bị thấm.
- Kháng nước, kháng dầu và dung môi tốt
- Cường độ bám dính cao
- Chống nấm mốc- rêu đen-vi khuẩn
- Bảo vệ sức khỏe thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ
- Chịu được tải trọng nặng và mọi điều kiện thời tiết
- Thành phần không có chất độc hại
- Thân thiện với môi trường xung quanh



Trét keo chà ron

Ứng dụng điển hình của vữa chà ron Vinkems Tile Gout

- Vinkems Tile Gout ứng dụng hàng đầu là chít mạch gạch, thay thế xi măng trắng vẫn sử dụng trước đây một cách hiệu quả
- Dùng cho cả nội ngoại thất, lát nền hay ốp tường đều hiệu quả
- Đường ron là nơi tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài chứ không như keo ốp lát gạch
- Nên chúng có tác dụng bảo vệ lớp kết dính gạch ở bên dưới cũng như chống nước thâm nhập vào sâu trong cấu trúc công trình

Cách sử dụng vữa chà ron gạch Vinkems Tile Gout hiệu quả cao

Trang bị dụng cụ

Để quá trình thi công chà ron gạch đạt hiệu quả tối ưu, bạn cần chuẩn bị những dụng cụ chà ron sau:

- Quần áo bảo hộ lao động
- Găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Vữa chà ron Vinkems Tile Gout
- Đũa khoáy
- Bay cao su chà ron
- Miếng xóp nước
- Dao vệ sinh
- Ca đong

Làm sạch bề mặt

- Làm sạch các khe (joint) gạch, đá.
- Gạch, đá phải được dán trước khi chà ron tối thiểu là 24 giờ.
- Không để đọng nước trong khe và không cần làm ẩm khe trước khi thi công Vinkems Tile Grout

Pha trộn

- Tỷ lệ trộn: Nước : Bột = 0.3 lít : 1kg
- Khoảng 6 lít nước sạch cho một bao 20 kg.
- Nên đổ từ từ bột vào nước để tránh vón cục
- Sau khi pha trộn với nước thành một hỗn hợp dẻo đồng nhất

Thi công

- Dùng bay bằng nhựa trét hỗn hợp vào các khe giữa các viên gạch, đá
- Chờ khoảng từ 20÷30 phút, sau đó dùng vải khô lau sạch bề mặt gạch, đá

Mật độ thi công

- 1 bao tạo được 13 lít vữa
- Để tạo 1m³ vữa cần 76 bao

Vệ sinh sau khi thi công

- Làm sạch Vinkems Tile Grout chưa đông cứng trên dụng cụ và thiết bị bằng nước.
- Sản phẩm khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học



Hướng dẫn cách chà ron chít mạch gạch

Lưu ý khi dùng

- Trên nền gạch mới, bạn cần làm sạch nền nhà trước khi sử dụng vữa chà ron Vinkems Tile Grout để đạt được hiệu quả tốt
- Trên những nền gạch cũ, bạn cần làm sạch những nền gạch cũ; những lớp keo dính cũ và vệ sinh lại nền sao cho bề mặt không còn vết bẩn
- Nếu bề mặt còn có khả năng hút nước thì cần cung cấp nước cho bề mặt đến khi nào không có khả năng hút nước nữa mới thôi
- Không chỉ vệ sinh phần bề mặt mà ngay cả phần gạch; cũng cần đảm bảo không còn bám bụi bẩn hay các chất hoá học khác.

Sức khỏe và môi trường

- Vinkems Tile Grout là sản phẩm gốc xi măng do đó có mang tính kiềm
- Cần tiến hành các biện pháp thích hợp để giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da
- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Không được hít mùi bụi bẩn vữa quá nhiều



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Dùng xong phải xử lý rác thải vào đúng nơi
- Nếu vật liệu bị băng vào mắt, rửa sạch ngay lập tức bằng nước sạch
- Và đến cơ sở y tế nơi gần nhất để gặp bác sĩ