

**Mô tả về vữa dán gạch Vinkems Tilefix Grey/White**

- Mã sản phẩm: Vinkems Tilefix
- Hãng sản xuất: Vinkems
- Xuất xứ: Việt Nam
- Sử dụng: Vữa trộn sẵn, dán gạch
- Đóng gói: 5/25 kg
- Dạng tồn tại: Dạng bột
- Màu: Xám (Grey) / Trắng (White)
- Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.
- Bảo quản: Ở nơi sạch sẽ, thoáng mát, khô ráo và có bóng râm



Vinkems Tilefix Grey/White Vữa dán gạch polymer cải tiến

**Thông số kỹ thuật**

- Mật độ tiêu thụ: 7 – 9 m<sup>2</sup>/ 2 mm (bao 25 kg)
- Khối lượng thể tích: ~1.6 kg/lít (sau khi trộn)

- Cường độ nén:  $\geq 12$  N/mm<sup>2</sup> (sau 28 ngày)
- Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn:  $\geq 0.7$  N/mm<sup>2</sup>. (Theo EN1348)
- Khả năng kháng nước và nấm mốc: Rất tốt
- Kháng dầu và dung môi: Tốt
- Kháng kiềm và axit: Kém

### **Đặc điểm nổi bật của vữa dán gạch Vinkems Tilefix**

Nếu như trước đây, các nhà thầu thường sử dụng hồ vữa xi măng để lát gạch, ốp gạch thì ngày nay; phương pháp truyền thống đó đã được thay thế bằng cách sử dụng keo dán gạch. Sử dụng keo dán gạch trong các công trình xây dựng có nhiều ưu điểm, đảm bảo hiệu quả về cả thời gian lẫn chất lượng. Dưới đây là một số ưu điểm vượt trội cũng như cách thi công, sử dụng keo dán gạch Vinkems Tilefix

- Vinkems Tilefix là một loại vữa dán gạch trộn sẵn
- Được sản xuất từ xi măng đặc chủng, silicat chọn lọc và một số phụ gia tăng tính thi công và chống thấm
- Một thành phần trộn sẵn nên chỉ cần thêm nước khi sử dụng
- Thi công keo dán gạch nhanh chóng
- Dễ thi công hơn vữa thường.
- Tăng tính chống thấm cho bề mặt cần lát gạch
- Định mức tiêu hao thấp hơn so với vữa thường
- Thời gian đông cứng chậm hơn vữa thường nên dễ điều chỉnh chính xác vị trí viên gạch
- Vinkems Tilefix có thể trộn với nước hoặc Latex, đặc biệt khi kết hợp với Latex R5540 của vinkems
- Sẽ tăng cao cường độ bám dính và khả năng chống thấm của vữa Tilefix
- Keo dán gạch tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư
- Thành phần không độc hại, rất thân thiện với môi trường xung quanh



Ưu điểm khi sử dụng

### **Những ứng dụng của vữa dán gạch Vinkems Tilefix**

Trước hết, đúng như tên gọi, chức năng quan trọng nhất của chúng là dành để dán gạch. Tuy nhiên với hợp chất đặc thù, khả năng dính kết lớn. Sản phẩm keo dán gạch Vinkems Tilefix có thể dùng được cho một số khu vực thi công như sau:

- Gạch hút nước cho sàn, tường và nhà
- Thích hợp sử dụng bên trong và bên ngoài
- Sử dụng cho tất cả các bề mặt lót gạch
- Đồng thời phù hợp với mọi loại gạch trang trí

### **Hướng dẫn sử dụng vữa dán gạch Vinkems Tilefix chi tiết nhất**

Keo dán gạch Vinkems Tilefix ngày một được ưa chuộng nhờ những ưu điểm vượt trội như độ bám dính tốt, độ bền cao so với vữa xi măng truyền thống. Tuy nhiên, để có thể sử dụng keo dán gạch hiệu quả, an toàn; bạn cần phải tuân thủ hướng dẫn sử dụng keo dán gạch một cách khoa học và hợp lý theo các bước sau đây.

### **Làm sạch bề mặt**

- Chuẩn bị tốt, sạch bề mặt cấu trúc để kết dính tốt bằng cách đục bỏ các tạp chất; bụi xi măng, mảng bám, ba vớ
- Đục cạo sạch các vết dầu mỡ, chất bảo dưỡng bám trên bề mặt bê tông, vữa...
- Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa dậm vá
- Bảo hòa bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước

### Pha trộn

- Khi trộn với nước sạch, tỷ lệ trộn: Vinkems Tilefix : nước = 5 : 1 (theo trọng lượng)
- Khi cần phối hợp với Latex (Vinkems Latex R5540/HT) để tăng cao khả năng bám dính cho vữa hơn nữa
- Tỷ lệ nước/latex tối đa là 4 lần (Nước : Latex = 4 : 1).
- Sau đó, hỗn hợp dung dịch này được trộn với vữa dán gạch tilefix với tỷ lệ: Tilefix : hỗn hợp dung dịch latex = 5 : 1
- 62 bao cho 1m<sup>3</sup> vữa
- 1 bao trộn được 16 lít vữa

### Thi công

- Tiến hành lót gạch bình thường mà không cần phải ngâm nước gạch trước khi lót
- Thời gian cho phép thi công: 60 – 90 phút (ở nhiệt độ 25°C – 35°C)
- Nhiệt độ cho phép thi công: 5°C – 40°C
- **Mật độ tiêu thụ: 7 – 9 m<sup>2</sup>/ 2 mm (bao 25 kg)**



Hình ảnh thi công

**Thời gian cho phép chà ron**

- Tường: sau 7 – 9 giờ
- Sàn: sau 24 giờ

### Vệ sinh sau thi công

- Dùng nước làm sạch Vinkems Tilefix chưa đông cứng khỏi dụng cụ và thiết bị
- Vật liệu khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học

### An toàn lao động

- Vinkems Tilefix là sản phẩm gốc xi măng và do đó mang tính kiềm
- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tuyệt đối không được ăn uống hay hút thuốc
- Dùng xong phải xử lý rác ở đúng nơi quy định của địa phương
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Nếu vật liệu bị văng vào mắt, rửa sạch ngay bằng nước sạch
- Và đến cơ sở y tế nơi gần nhất để kiểm tra
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em



# TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444**

Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)





# TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---

Đơn vị phân phối keo dán gạch Vinkems