Thông tin qua về keo dán gạch Vicin VC01

- Tên sản phẩm: Keo dán gạch Vicin VC01
- Mã sản phẩm: Vicin VC01
- Xuất xứ: Việt Nam
- Dạng tồn tại: Dạng bột
- Màu sắc: Màu xám
- Quy cách đóng gói: 20kg/bao
- Định mức sử dụng: 1.5 kg/mm/m²
- Định mức pha trộn: 5 – 6 lít/bao 20kg
- Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên vẹn)

Keo dán gạch Vicin VC01 giá rẻ nhất thị trường

Thông số kỹ thuật

- Cường độ bám dính khi kéo: 1.36N/mm²
- Cường độ bám dính sau khi ngâm nước: 1.27N/mm²
- Cường độ bám dính sau khi gia nhiệt: 1.15 N/mm²
- Cường độ bám dính sau chu kỳ đóng băng và tan băng: 1.09 N/mm²
- Thời gian công tác: 20 phút
- Độ trượt: 0.3mm
- Thời gian cho phép trét mạch: 8-24h
- Thời gian cho phép lưu thông lên sàn: 24h
- Thời gian cho phép sử dụng: 14 ngày

Ưu điểm nổi bật của keo dán gạch Vicin VC01

Dòng keo dán gạch này nổi bật với hàng loạt các ưu điểm sau:

- Vicin VC01 là keo dán gạch chuyên dụng được sản xuất tại Việt Nam
- Sản phẩm được ứng dụng đa dạng các vị trí ốp lát cả trong và ngoài nhà.
- Cường độ chịu nén, chịu lực uốn cao
- Độ dẻo cao, dám dính tốt, chống trượt
- Keo dán gạch Vicin VC01 chống thấm tốt, chống nấm mốc
- Bền và không co ngót, không chảy võng nên dễ điều chỉnh gạch không bị trượt.
- Cường độ chịu uốn và va đập tốt
- Dễ dàng sử dụng, thi công nhanh tiện lợi, sản phẩm được trộn sẵn với định lượng chính xác
- Giá thành rẻ, giúp chủ công trình tiết kiệm được một khoản chi phí lớn
- Sản phẩm ứng dụng đa dạng trong nhiều công trình khác nhau
- Có thể tạo độ kết dính trên nhiều dạng bề mặt để dán gạch
- Tăng tính thẩm mỹ cho các loại gạch hoàn thiên, không nấm mốc
- Thành phần không có chất độc hại, thân thiện với con người khi dùng
- Keo rất phù hợp với khí hậu Việt Nam và cực an toàn thân thiện với môi trường

DY MIXED MORTAR

Đặc điểm của keo dán gạch Vicin VC01

Phạm vi cần sử dụng keo dán gạch Vicin VC01

Ngày nay, keo dán gạch Vicin VC01 rất phổ biến thường được dùng để

- Dùng ốp lát các sản phẩm thông dụng cả trong nhà và ngoài trời
- Được ứng dụng đa dạng các vị trí ốp lát cả trong và ngoài nhà.
- Dùng để dán gạch men, gạch gốm
- Bề mặt sử dụng phù hợp với bề mặt thô gốc xi măng, bê tông
- Dùng cho đá tự nhiên, đá cẩm thạch
- Dùng cho cả ốp tường và lát nền
- Dùng cho mọi vị trí công trình, cả trong và ngoài trời
- Tính kháng nước tốt nên sử dụng được trong việc ốp lát tại những nơi ẩm ướt như: Sàn phòng tắm, bể bơi,bể ngầm,sân vườn…

Hướng dẫn cách thi công keo dán gạch Vicin VC01

Cách sử dụng keo dán gạch Vicin VC01 khá đơn giản. Tuy nhiên để đảm bảo keo dán gạch phát huy được hết các tác dụng của mình bạn cần thực hiện theo các yêu cầu dưới đây.

Chuẩn bị bề mặt

- Các bề mặt ốp, lát, nền cần phải được làm phẳng, sạch sẽ bụi bẩn, sơn, dầu mỡ, các tạp chất khác…
- Đồng thời cần được bảo dưỡng đúng kỹ thuật trước khi thi công keo dán gạch Vicin VC01
- Nếu trên lớp bê tông có lớp vữa cũ, cần phải được loại bỏ trước khi sử dụng keo.
- Đối với bề mặt ốp gạch lên tường, yêu cầu tường phải được thi công xây dựng trước đó 1 tuần.
- Còn đối với các bề mặt lát gạch xuống nền, nền phải được thi công trước đó ít nhất 2 tuần.
- Cần phải bảo dưỡng xử lý đảm bảo đối với bề mặt thạch cao, tường bê tông xốp, sàn cách nhiệt

Chuẩn bị dụng cụ

Pha trộn sản phẩm

- Chuẩn bị thùng trộn, máy khuấy (hoặc dụng vụ khác) và nước sạch
- Tỷ lệ pha trộn từ 6-7 lít nước sạch bao 20kg.
- Nếu đổ bột keo từ từ vào thùng nước để tránh vón cục, đồng thời trộn đều (bằng tay hoặc máy) cho đến khi keo đạt được độ dẻo đồng nhất.
- Dừng trộn khoảng 3 đến 5 phút cho các phụ gia phản ứng hóa học; trộn đều lại một lần nữa rồi mới thi công

Pha trộn

Thi công

- Dùng bay có răng cưa bả đều hỗn hợp keo Vicin VC01 lên bề mặt nền, tường cần ốp lát.
- Sau đó dùng cạnh có răng cưa kéo nghiêng trên bề mặt tạo thành những gân lồi
- Điều chỉnh độ dày lớp keo phù hợp với từng loại gạch sử dụng (nên sử dụng bay 6×6 để ốp gạch nên tường, bay 12×12 để lát gạch xuống nền)
- Đặt, căn chỉnh gạch ốp lát vào lớp keo, dùng búa cao su gõ đều lên bề mặt để đảm bảo cho gạch được dán đều và bám chắc
- Đối với gạch có kích thước cỡ lớn 500×500 trở lên cần trát phủ lớp keo mỏng vào phía sau viên gạch trước khi ốp, lát vào bề mặt

Hướng dẫn cách thi công keo dán gạch

Bảo dưỡng

Sau khi đã dán gạch, bề mặt cần được bảo dưỡng trong vòng 24h đầu tiên

Lúc này cần tránh mọi hoạt động làm giảm tính kết dính của keo

Nó có thể gây ảnh hưởng đến mối liên kết giữa gạch và vị trí ốp lát.

Lưu ý: Khi sử dụng keo dán gạch đá Vicin VC01 thời gian dán gạch sẽ khác tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Ngắn hơn nếu điều kiện thời tiết nắng to; nhiệt độ cao hoặc bề mặt nền, tường có độ hút nước lớn

Một số điều cần lưu ý

Thời gian dán gạch sẽ ngắn hơn nếu điều kiện thời tiết nắng to, nhiệt độ cao hoặc bề mặt nền, tường có độ hút nước lớn

Định mức tiêu hao của keo dán gạch Vicin VC01:

- Gạch có kích thước nhỏ: 2-3 kg/m²

- Gạch có kích thước trung bình: 4-5 kg/m²
- Gạch có kích thước lớn, thi công ngoài trời:5-7 kg/m²

Định mức tiêu hao chỉ mang tính chất tham khảo, lượng keo phủ thực tế thay đổi phù hợp với từng loại kích cỡ gạch và theo yêu cầu của công trường xây dựng

PCS.jsc

TỔNG KHO CHỐNG THẤM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : 0926.58.4444 Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Tổng kho cung cấp keo dán gạch chất lượng

Thông tin an toàn

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Tránh để dính vào mắt mũi khi dùng Vicin VC01
- Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Không được ăn uống hay hút thuốc
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em