

Giới thiệu về vữa phủ sàn KANA – SLM

- Tên sản phẩm: KANA – SLM
- Dạng tồn tại: Dạng bột
- Màu sắc: Màu xám xi măng
- Đóng gói: Bao 25kg hoặc 50kg
- Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Để ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt



Vữa phủ sàn tự san KANA – SLM

Thông số kỹ thuật

Các tính năng chủ yếu được ghi trong bảng:

TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	MỨC	PHƯƠNG
Tỷ lệ nước trộn	%	22 - 25	ố
Độ chảy xoè	mm	³ 270	I
Cường độ chịu nén	MPa	³ 20	TCVN
1 ngày			
7 ngày			
28 ngày			
Cường độ chịu uốn	MPa	³ 4,0	TCVN
1 ngày			
7 ngày			
28 ngày			
Cường độ bám dính tuổi 28 ngày	MPa	³ 10,0	AS

Lợi ích khi dùng vữa phủ sàn tự san KANA – SLM

Thay vì dùng xi măng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng vữa phủ sàn tự san KANA – SLM bởi nó mang rất nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn xi măng thông thường. Điều này sẽ được nói rõ ở dưới đây:

- KANA – SLM được sản xuất từ các nguyên liệu chính là xi măng, phụ gia polyme, các chất ổn định hoạt tính
- Có độ chảy xoè cao, tự chảy điền đầy, không tách nước, không co sau khi đông cứng.
- Có cường độ tuổi sớm cao, cường độ cuối cao
- Bám dính tuyệt vời với nền vữa và bê tông
- Đạt khả năng chống thấm cao và chống mài mòn tuyệt vời

- Cường độ chịu uốn lớn và chịu nén cao.
- Sàn nhà được phủ bằng vữa KANA-SLM có tính thẩm mỹ cao, độ chịu mài mòn tốt
- Bề mặt sau khi thi công nhẵn, mịn, đẹp mắt nhìn không khác gì xi măng thông thường và đem đến độ bền cao.
- Dễ sử dụng, chỉ cần trộn với nước theo đúng chỉ dẫn.
- Sử dụng các thành phần thân thiện với môi trường.
- Không chứa ion clo và không gây độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe
- Giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền của khách hàng.

Lĩnh vực sử dụng của vữa phủ sàn tự san KANA – SLM

Phủ sàn nhà dân dụng và công nghiệp.



Phạm vi sử dụng

Cách sử dụng vữa phủ sàn KANA – SLM đúng chuẩn kỹ thuật

- Lượng dùng: 3,0 kg/1m²/2mm chiều dày. Chiều dày lớp vữa khuyến cáo: 2- 6 mm.

-
- Vừa cho từ từ bột vào lượng nước đã tính sẵn theo lượng bột cần dùng vừa khuấy trộn đều -nếu trộn bằng tay); hoặc cho nước, bột đã tính vào máy trộn rồi trộn đều -nếu trộn bằng máy) trong vòng 5 , 7 phút. Có thể dùng máy trộn vừa loại cưỡng bức.
 - Vệ sinh bề mặt, loại bỏ bụi, dầu mỡ -nếu có), làm ẩm bề mặt trước khi thi công vữa. Vữa cần được đổ liên tục cho đến khi phủ kín diện tích sàn.
 - Vữa KANA – SLM đã trộn nên được sử dụng ngay trong vòng 30 phút.

An toàn khi dùng

- Đeo khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ khi sử dụng loại bột này.
- Do sản phẩm gốc xi măng nên có tính kiềm
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng KANA – SLM
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Nếu dính vào da cần rửa sạch ngay bằng nước.
- Các dụng cụ dùng xong phải rửa sạch ngay bằng nước.
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em



Thi công vữa tự san