

Thông tin về vữa tự chảy EX grout M60

- Tên sản phẩm: Vữa tự chảy EX grout M60
- Mã sản phẩm: EX grout M60
- Dạng tồn tại: Dạng bột, tươi xốp, không vón cục
- Màu sắc: Màu xám xi măng
- Đóng gói: Trong bao kỹ nước, khối lượng mỗi bao 25 kg, 50 kg
- Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh khu vực ẩm ướt

**Đặc tính kỹ thuật**

Vữa tự chảy không co EX grout M60

Tên chỉ tiêu	Mức					
	M30	M40	M50	M60	M70	M80
1. Ngoại quan của EX grout M60	Dạng bột, tơi xốp, không vón cục, màu xám					
2. Tỷ lệ nước trộn theo khối lượng bột, %	Từ 12 đến 18					
3. Độ chảy xòe, mm, không nhỏ hơn	250					
4. Độ nở dài ở tuổi 28 ngày, %	Từ 0 đến 0,3					
5. Cường độ chịu nén, MPa, không nhỏ hơn:						
– 01 ngày	10	14	18	22	25	30
– 03 ngày	15	20	28	35	40	45
– 07 ngày	20	30	35	40	50	55
– 28 ngày	30	40	50	60	70	80
6. Thời hạn sử dụng	Tối thiểu 06 tháng nếu lưu giữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở					

Lợi ích khi dùng vữa tự chảy không co EX grout M60

- EX grout M60 là sản phẩm dạng bột, màu xám xi măng
- Được sản xuất từ các nguyên liệu chính là xi măng, các chất độn hoạt tính, các loại phụ gia giảm nước
- Tăng cường độ, phụ gia bù co và một số loại phụ gia đặc biệt khác
- Có độ chảy xòe cao, tự chảy điền đầy, không tách nước, không co sau khi đông cứng.
- Có thể điều chỉnh độ chảy xòe bằng lượng nước trộn

- Có cường độ tuổi sớm cao, cường độ cuối cao...
- Kết dính tuyệt hảo với thép và bê tông
- Không có clorua, không ăn mòn cốt thép
- Dễ sử dụng, chỉ cần trộn với nước theo đúng chỉ dẫn
- Không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng
- Giá thành EX grout M60 hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế



Hiệu quả của vữa

Lĩnh vực sử dụng vữa tự chảy EX grout M60

Vữa tự chảy không co ngót EX grout M60 với công dụng tuyệt vời ấy rất thích hợp sử dụng ở các dự án xây dựng dân dụng, các công trình cầu đường, nhà xưởng, bãi xe, nhà máy xi măng... thường dùng cho các hạng mục như:

- Định vị bu lông
- Nền móng máy
- Bệ đường ray
- Chèn các khe hở
- Mối nối bê tông
- Các lỗ rỗng
- Đổ đầu
- Chân cọc cột bê tông...

- Các lỗ hỏng xuyên sàn, xuyên vách bê tông
- Sửa chữa các khuyết tật của kết cấu bê tông
- Mạch ngừng thi công

Cách dùng vữa tự chảy không co EX grout M60 chi tiết nhất

- Lượng dùng tính theo thể tích vữa yêu cầu với định mức 1 kg tương đương khoảng 0,45 lít vữa
- Vữa cho từ từ bột vào lượng nước đã tính sẵn theo lượng bột cần dùng vữa khuấy trộn đều (nếu trộn bằng tay);
- Hoặc cho nước, bột đã tính vào máy trộn rồi trộn đều (nếu trộn bằng máy) trong vòng 3 , 4 phút.
- Có thể dùng máy trộn vữa EX grout M60 loại cưỡng bức
- Vệ sinh bề mặt, loại bỏ bụi, dầu mỡ (nếu có), làm ẩm bề mặt trước khi rót vữa
- Vữa cần được rót liên tục vào nơi cần cho đến khi đầy, sửa lại bề mặt theo yêu cầu
- Vữa EX grout M60 đã trộn nên được sử dụng ngay trong vòng 30 phút



Vữa tự chảy

An toàn lao động

- Đeo khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ khi sử dụng loại bột này
- Do sản phẩm gốc xi măng nên có tính kiềm, nếu dính vào da cần rửa sạch ngay bằng nước
- Các dụng cụ dùng xong phải rửa sạch ngay bằng nước
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Dùng xong phải xử lý rác thải ở nơi đúng quy định
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để EX grout M60 tránh xa tầm tay của trẻ em