

Thông tin về vữa tự san phẳng Buildmix Mirror PLAN

- Tên sản phẩm: Vữa tự san Buildmix Mirror PLAN
- Mã sản phẩm: Buildmix Mirror PLAN
- Hãng sản xuất: Buildmix
- Xuất xứ: Việt Nam
- Trạng thái: Dạng bột
- Màu sắc: Màu xám
- Nhiệt độ thi công : +5°C đến 38°C
- Độ dày cho phép : 3-10mm
- Cường độ nén : >40MPa
- Thời hạn sử dụng: 6 tháng trong bao bì nguyên chưa mở
- Bảo quản: Ở trong điều kiện khô mát dưới 30°C và tránh ánh nắng mặt trời



Buildmix Mirror PLAN – Vữa tự san phẳng gốc xi măng

Một số đặc điểm của vữa tự san phẳng Buildmix Mirror PLAN

Liên quan đến khả năng ứng dụng đa dạng của vữa tự san phẳng là các ưu điểm chính của chúng. Trong số nhiều lợi ích, chúng tôi đã chọn những lợi ích sau là quan trọng nhất:

- Buildmix Mirror PLAN là vữa tự san bằng một thành phần gốc xi măng kết hợp với nhựa polymer cải tiến
- Sau khi vữa cứng sẽ tạo nên mặt sàn phẳng, bóng, chống thấm
- Kết dính tốt với các bề mặt bê tông và các lớp vữa trát xi măng
- Chống thấm và chống mài mòn tuyệt vời

- Cường độ chịu uốn lớn và chịu nén cao
- Tương thích với hầu hết các bề mặt như: sàn bê tông, vữa, nhựa đường.
- Có thể thi công từ 3 – 10 mm
- Có thể thi công lên bê tông ẩm
- Thi công nhanh chóng không cần dùng máy
- Sử dụng các thành phần thân thiện với môi trường
- Không chứa ion clo và không gây độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe
- Giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền của khách hàng



Đặc điểm của Mirror PLAN

Các ứng dụng của vữa tự san Buildmix Mirror PLAN

Buildmix Mirror PLAN được dùng như vữa tự san phẳng lên những bề mặt cần tạo phẳng hoặc tân trang trước khi thi công công tác hoàn thiện khác cho sàn như: trên sàn bê tông trước khi thi công:

- Trải thảm
- Nhựa vinyl
- Lót gạch
- Sàn gỗ v.v...
- Còn được sử dụng làm phẳng bề mặt trước khi sơn epoxy



Vữa tự san phẳng

Quy trình thi công vữa tự san phẳng Buldmix Mirror PLAN

Dưới đây là các bước thi công vữa tự san đúng chuẩn kỹ thuật

Chuẩn bị bề mặt

- Tất cả các bề mặt phải sạch, không bám dính các thành phần lỏng lẻo hoặc nhiễm bẩn như bụi, đất, dầu, mỡ v.v...
- Để đạt độ kết dính tối đa, bề mặt bê tông cần được làm sạch khỏi các mảnh vụn xi măng bằng cách đục, thổi cát hoặc dùng vòi xịt nước.

Quét lót

- Thông thường Buildmix Mirror PLAN không cần phải quét lót
- Tuy nhiên, với những nền hút nước hoặc những bề mặt tỏa nhiệt nên dùng một lớp primer lót pha loãng theo tỷ lệ 1:1 để quét lót tránh sự tạo thành lỗ bọt khí và tăng độ bám dính của vữa.

Trộn

- Rót lượng nước theo nhu cầu vào thùng trộn thích hợp và từ từ cho bột vữa vào theo đúng tỷ lệ trong khi vẫn tiếp tục trộn bằng cần trộn điện với tốc độ thấp (tối đa là 400 vòng/phút)
- Trộn đều Buildmix Mirror PLAN cho đến khi đạt được độ sệt đồng nhất
- Tỷ lệ trộn: Bột : nước = 25 kg : 7.5 lít



Thi công vữa tự san

Thi công

- Rót vật liệu đã được trộn lên mặt sàn đã được làm sạch và sơn lót.
- Nếu có khe co giãn sẵn trên sàn phải bảo toàn cẩn thận để vật liệu không tràn vào khe khi thi công
- Khi đổ san vữa Buildmix Mirror PLAN để tạo bề mặt hoàn thiện theo độ dày mong muốn
- Ngay sau khi thi công dùng con lăn có khía lăn đều trên bề mặt để làm thoát khí vẫn còn bị nhốt trong sản phẩm và đạt được lớp vữa bằng phẳng
- Thời gian thi công cho phép: Khoảng 20 – 30 phút tùy nhiệt độ môi trường.

Mật độ sử dụng: Khoảng 1,6 – 2 kg/m² cho độ dày 1 mm.

Lưu ý

- Vữa tự san phẳng gốc xi măng không phải là chất hoàn thiện bề mặt sàn nên tránh nắng và gió, bụi ít nhất là 15 giờ vì bề mặt vữa sẽ khô rất nhanh.
- Tránh tác động cơ học sớm

Vệ sinh

- Rửa sạch tất cả các dụng cụ và thiết bị bằng nước ngay sau khi thi công Buildmix Mirror PLAN
- Sản phẩm khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng phương pháp cơ học



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908.358.395**

25 Kg/bao

Buldmix Mirror Plan
VUA TƯ SANG

Buildmix MIRROR PLAN
VUA TƯ SANG PHƯƠNG GỐC XI-MĂNG, CÓ THỂ BƠM ĐƯỢC
Cement Base Self-Leveling Mortar

Kg/bao

CÔNG TY TNHH HÓA PHÁT XÂY DỰNG & KINH DOANH VIỆT NAM
Vietnam Buildmix Construction Chemical Co., Ltd
Địa chỉ: Số 5, Thôn Trâu Trì, Hào Đức, TP. Hà Nội
Tel/Fax: 024 44 002 233 - Web: www.buildmix.vn

Hình ảnh rõ nét

An toàn lao động

- Là sản phẩm có chứa ximăng và do đó mang tính kiềm có thể ăn da khi tiếp xúc
- Cần tiến hành các biện pháp thích hợp để giảm tối thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng Buildmix Mirror PLAN
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở nơi đúng quy định
- Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu vật liệu bị văng vào mắt, hãy rửa sạch và đến gặp bác sĩ
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em